

挤塑板xps隔热 4公分屋面挤塑板厂家直销

产品名称	挤塑板xps隔热 4公分屋面挤塑板厂家直销
公司名称	徐州浩腾建材有限公司
价格	380.00/立方米
规格参数	名称:xps挤塑板 规格:1200*600*40 抗压强度:220-550kpa
公司地址	徐州市泉山区淮海西路延长段西城华庭B号楼2-566室
联系电话	0516-83378827 18020533897

产品详情

徐州浩腾建材有限公司主要经营阻燃性B1级挤塑板、B2级挤塑板及普通无阻燃性挤塑板，规格齐全，除常备规格外特殊规格可定制，提前三天左右，加急单一两天可送货。公司在徐州，主要经营区域山东的枣庄、临沂、济宁地区，江苏的徐州、宿迁等地；安徽淮北、宿州等地，发货用物流，整车发送有40到60立方左右，送货快，低于40立方发零担，会慢一两天。

订货联系人：马经理；电话：13969460567

4公分屋面挤塑板厂家直销有齐全的营业执照、许可证、挤塑板检测报告、备案证等，均为正规机构出具。

挤塑板英文简称XPS，由聚苯材料经发泡挤塑加工而成，成品具有蜂窝状的泡孔结构，闭孔率在保温建材中属高等，质量轻，一个立方仅有30公斤左右，抗压水平高，能达到250kpa以上，一辆四座轿车碾压没有任何问题，不会变形，不会破碎，有一定的韧性和强度。

XPS屋面挤塑板的蜂窝状闭孔结构让板材拥有较高的保温隔热、防水防潮、隔音吸声等功效，用在建筑外墙保温、屋顶保温、地基防水防潮、冷库建设、铺地垫等方面。

XPS挤塑板有不同的规格，按照阻燃性来区别，分为XPS挤塑板B1级和B2级及普通型无阻燃挤塑板；按照挤塑板厚度来区别，从2公分到10公分均有；按照挤塑板容重来区别，分别从26公斤到35公斤。

那么挤塑板B1级和B2级的区别在哪里？主要在阻燃性的区别，参考GB8624-2012《建筑材料级制品燃烧性能分析》和GB/T30595-2014《挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙保温系统材料》的规定。

GB8624-2012《建筑材料级制品燃烧性能分析》中相关规定如下：

建筑材料及制品的燃烧性能等级

燃烧性能等级	名称
A	不燃材料（制品）
B1	难燃材料（制品）
B2	可燃材料（制品）
B3	易燃材料（制品）

平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级和分级判据如下表，表中满足A1、A2级即为A级，满足B级、C级即为B1级，满足D级、E级为B2级。对墙面保温泡沫塑料，除符合下表规定外应同时满足以下要求：B1级氧指数值OI ≥ 30%；B2级氧指数值OI ≥ 26%。

B1级挤塑板、B2级挤塑板和普通板（B3级挤塑板）的燃烧性能等级和分级判据

燃烧性能等级		试验方法	分级判据
B1	B	GB/T 20284且	燃烧增长速率指数FIGRA0.2MJ120W/S； 火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘； 600s的总放热量THR600s ≤ 7.5MJ
		GB/T 8626	60s内焰尖高度Fs ≤ 150mm；
		点火时间30s	60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象
	C	GB/T 20284且	燃烧增长速率指数FIGRA0.4MJ ≤ 250W/S； 火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘； 600s的总放热量THR600S ≤ 15MJ
		GB/T 8626	60s内焰尖高度Fs ≤ 150mm
		点火时间30s	60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象
B2	D	GB/T 8626且	燃烧增长速率指数FIGRA0.4MJ ≤ 750W/s
		GB/T 8626	60s内焰尖高度Fs ≤ 150mm
		点火时间30s	60s内无燃烧滴落无引燃滤纸现象
	E	GB/T 8626	20s内的焰尖高度Fs ≤ 150mm；
		点火时间15s	20s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象
B3	F	无性能要求	

说明：曲阜挤塑板xps隔热b1级和b2级的区别从以上几点判断，简单的检测方法用火源燃烧，看能否引起燃烧，能否自动熄灭，多长时间熄灭，有无滴落等，挤塑板阻燃需添加不同量的阻燃剂来以求达到相应的阻燃性，阻燃等级越高价格越高。

