

新伟 XW-400-A 粘钢胶

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 新伟 XW-400-A 粘钢胶 |
| 公司名称 | 德州市新伟复合材料有限公司 |
| 价格 | 17.00/Kg |
| 规格参数 | 平方米:新伟 型号:XW-400-A 产地:德州 |
| 公司地址 | 山东德州市德城区二屯西南街 |
| 联系电话 | 0534-2350069 15069207069 |

产品详情

新伟XW-400-A粘钢胶

简介

新伟 XW-400-A粘钢胶为环氧双组份产品，粘结力强、常温固化。在钢板、混凝土的自粘和互粘中具有优异的耐老化、抗冲击性能，剪切强度高，适用于多种建筑抗震加固。

一、产品特点

粘结强度高，特别是钢-钢，钢-混凝土的粘接

良好的韧性及抗冲击能力

耐酸碱及老化

易施工、常温固化

钢筋、螺栓锚固

金属、陶瓷、石材等材料的自粘及互粘.

适用于钢板和钢板、钢板和混凝土、混凝土和混凝土之间的粘接

二、技术参数

三、粘钢加固施工要点

表面处理

清理干净混凝土表面的泥土、水泥等杂物；修平和补实粘结面；粘接钢板需打磨粗化；用丙酮擦洗粘接面上的油污。

卸荷

为减轻和消除后粘钢板的应力、应变滞后现象，粘钢板前宜对构件适量进行适量卸荷。

配胶

按选定配胶比例分别称量两组份，倒入干净容器，采用手工或胶料搅拌器按同一方向进行搅拌，拌至色泽完全均匀为止。每次配胶都必须称量，随配随用，配胶量不宜过多（一般不超过4公斤），配好的胶需在适用期（夏天为20—40，冬季为60—90分钟）内用完。

粘贴

胶粘剂配制好后，先用少量胶于粘合面来回刮抹数遍，再添抹至所需厚度（1—3mm），中间厚、边缘薄，然后将钢板贴于预定位置。钢板粘贴后，用铁锤沿粘贴面轻轻敲击钢板，如无空洞声，表示已粘贴密实，否则应剥下钢板，补胶并重新粘贴（所有操作应在胶的适用时间内完成）。

固定与加压

钢板粘好后立即用卡具、支撑或螺栓等固定。并适当加压，以使胶粘剂刚好从钢板边缘挤出为好。

固化

在常温接触压力下固化，施工后应立即固定，固化期间避免扰动。25℃时，固化一天即可拆除夹具或支撑，三天即可受力使用；固化温度降低，固化时间应相应延长。

检验

加固构件的粘钢质量，可先查看其外观，检查钢板边缘溢胶色泽、硬化程度，锚固区有效粘结面积不应小于90%，非1区有效粘结面积不应小于70%。

防腐处理

按设计要求进行防腐处理。

四、包装、储存、运输

本产品采用塑料桶包装，包装每组20kg。包装重量也可应客户要求另行商定。

本产品应密封贮存在环境温度5—20%的阴凉、干燥的库房内，有效储存期为12个月。不得露天堆入或雨淋，不得损坏包装，A、B两组份应分开存放，避免混杂。

本产品不属于易燃、易爆、有毒危险品，可按一般化学建材运输，运输途中不得损坏包装、曝晒或雨淋，不得倾斜或倒置。

五、注意事项

u 本产品施工人员应采取必要的安全防护措施（如佩戴口罩、手套、护目镜等），现场注意防火并保持良好的通风。

u 若不慎粘上皮肤或衣物，可立即用丙酮擦拭干净并用大量清水冲洗；

u 若不慎误食或溅入眼睛，请立即就医。

产品及技术支持

德州市新伟复合材料有限公司

网址：<http://www.xinweijiagu.com>

联系人：刘女士 电话：134-0544-6999

联系人：陈先生 电话：150-6920-7069