

# 水包水一般价格一公斤

产品名称	水包水一般价格一公斤
公司名称	赛诺化工(上海)有限公司
价格	6.00/公斤
规格参数	品牌:赛诺 每公斤涂刷面积(两遍):0.5 ( m <sup>2</sup> ) 干燥时间: 2 ( h )
公司地址	青浦区华新镇华益村39号
联系电话	18939905998 13916590076

## 产品详情

一. 水包水多彩仿花岗岩涂料的特性: 1. 完全的水性化: 独特的包裹技术使其完全水性化, 环保无毒, 替代日益稀少的天然花岗石材, 符合国家的节能环保进步要求。 2. 高仿真性: 涂层凹凸有致, 调色千万种; 花纹可大可小, 色彩可以相互叠加, 可以模仿天然, 巧夺天工, 胜过天然。 3. 装饰效果奇特: 通过不同的格缝设计, 现代化的理念与传统天然风格的结合; 造就以较低的成本营造出豪华、庄重的装饰效果。 a. 抗裂性: 具有很好的延展性, 可以遮盖墙面细小裂纹。 b. 高耐候性: 耐洗刷, 耐热候, 耐寒冷, 耐酸雨, 防水, 防霉, 自洁性好, 使用寿命可达15年以上。 c. 施工快: 使用专业喷枪, 一次成型, 施工期短。 d. 性价比高: 与天然花岗岩相比, 造价只是其30-40%左右。 e. 轻质材料: 无论比天然花岗岩还是真石漆大大的给墙体减负, 符合发展方向。

二. 与天然石材相比, 水包水多彩仿花岗岩涂料具有许多优点: 1. 天然石材挂在墙上极其危险, 由于其自重大, 容易脱落, 现在外墙上多数都做的外保温, 挂石材更是危险, 国家法律法规规定不准保温上挂石材。水包水多彩涂料自重轻, 安全, 不用考虑脱落, 且耐候性强, 非常适合在外保温上应用。 2. 天然石材稀少, 不但自身成本高, 施工成本也高, 对建筑物墙体要求牢固, 且增加了建筑物的荷载, 使用天然石材在各个环节成本都高, 且浪费能源。水包水多彩涂料属全水性产品, 节能环保, 成本低廉, 对基材要求低, 平整即可, 可以批量生产, 大面积应用, 能够达到天然石材一样的效果, 并且颜色可以随意调配, 可选择多, 并可以调制出比天然石材更好看的颜色, 达到胜于天然的效果。 3. 天然石材需要采矿、打磨、打孔、挂龙骨等等, 施工费时费力, 如果是异型结构, 切割打磨更加费力, 且施工周期长。水包水多彩涂料一次喷涂, 简单、方便、省时, 设计师可以任意设计型状, 施工起来都不费吹灰之力。

### 水包水多彩花岗岩漆施工工艺

一. 性能特点: 具有大理石和花岗岩等材质高雅大气的装饰效果, 且轻质、施工方便。是一种环保、安全和性能卓越的高科技产品, 具有装饰性、实用性、科学性、经济性、耐久性等诸多性能, 是建筑涂料领域的一种革命性突破。

二、配套产品体系及参考用量（所用材料应符合相关标准）：1. 专用抗裂砂浆 参考用量：2-3kg/m<sup>2</sup> 2. 耐碱玻纤网布 规格：（150-160）g/m<sup>2</sup> 网孔尺寸（4-5）×（4-5）mm

参考用量：1.2

m<sup>2</sup> /m<sup>2</sup> 3. 柔性耐水腻子（双组分），2-3遍 参考配比：液料：粉料 = 1:

2.5 参考用量：2-3 kg/m<sup>2</sup> 4. 底漆一遍 参考用量：涂布量：8~10m<sup>2</sup>/kg 5. 水性花岗岩

漆中涂层，二遍（若能完全盖住底色，一遍也可以） 参考用量：0.25-0.35kg/m<sup>2</sup> 6. 水性花岗岩

漆主涂层2遍 参考用量：0.8-1.5kg/m<sup>2</sup>（会因点的大小、薄厚有偏差） 7.

水性花岗岩漆罩光清漆，2-3遍 参考用量：0.2-0.35 kg/m<sup>2</sup>

三、施工准备：1、主要的材料：除以上配套材料外，尚需基层局部修补用的水泥、沙子、建筑胶等。 2、

主要机具：简便水平器、线包、花岗石涂料专用喷枪、毛滚、刷子、开刀、角磨机、粗细沙纸、钢丝刷、抹子等。

四、作业条件：1. 门窗按设计要求安装好，并堵抹洞口四周的缝隙。 2. 墙面基层处理完毕，并符合设计工艺要求，按抹灰面标准验收，满足喷涂条件，完成雨水管卡、设备洞口管道的安装，并将洞口四周用水泥砂浆抹平，所有的墙面需晾干。

3. 双排架子或活动吊蓝，要符合国家安全规范要求，外架排木距墙面20cm。 4. 所有的成品门窗要提前保护

五、操作工艺：1、工艺流程：墙面基层处理 刮（抹）涂抗裂砂浆1遍同时复合耐碱玻纤网布

刮（抹）涂柔性耐水腻子2-3遍 刷封底漆 水性花岗岩漆中涂层 弹线、分格、贴胶带 喷涂水性花岗岩漆主涂层 喷水性花岗岩漆罩光漆。 2. 基面处理：在基层处理之前，墙体需要一定时间的养护，一般新水泥墙面冬天的养护时间为28天，夏天的养护时间为14天。养护到基层的pH值小于10，含水率小于10%后再进行基面处理。基层处理前应彻底清除疏松、起皮、空鼓、粉化的基层，然后，去除灰尘、油污等污染物。 3. 刮涂抗裂砂浆附符合耐碱网布清理基层后按使用要求配置抗裂砂浆2-3mm，同时及时把网布铺在抗裂砂浆上，用抹子压入抗裂砂浆中，粘贴网格布达到似露非露状态，局部再用抗裂砂浆找平。砂浆总厚度控制在2-3mm。刮涂施工尽可能减少接茬，随时用靠尺检查平整度，确保最后的垂直和平整度小于2mm（2m靠尺）。 4. 刮涂柔性耐水腻子用柔性耐水腻子修补墙面，第一道局部找平，用腻子或填缝胶填补大的孔洞和缝隙，待腻子干燥后，局部打磨，再满批腻子使基层平整。一次刮涂厚度不宜超过0.5mm，分两道以上施工；每道间隔时间不低于5小时。每道腻子刮涂完毕后应及时（一般4-6小时）打磨修整。柔性腻子总厚度控制0.5-1mm。 5.

涂刷封闭底漆：（1）工具与材料 毛辊 底漆（2）待腻子达到要求后，涂刷前应将基层打磨平整

，清理浮尘，毛滚应保持清洁，涂刷水性封闭底漆一遍，涂刷均匀，绝不可有漏刷现象。水性封闭底漆施工时禁止兑水。 6. 涂刷水性花岗岩漆中涂层（1）工具与材料 毛辊 水性花岗岩漆中涂层（2）待底漆干燥后，涂刷两遍水性花岗岩漆中涂层，若能盖住底色，涂一遍也可以。 7.

喷水性花岗岩漆涂层：（1）工具与材料 喷枪 空压机 水性花岗岩漆主涂漆（2）水性花岗岩漆彩点层的施工喷涂水性花岗岩漆主涂层前，水性花岗岩漆中涂层要充分干燥，施工气温必须在5℃以上，喷涂花岗石主涂料时，一般分两遍喷涂。第一遍约5小时干燥后再喷第二遍，以达到满意效果。涂布量会因涂装效果、气候、基面状况、施工方法不同而有所差异。喷涂必须使用水性花岗岩漆专用喷枪进行喷涂，第一次施工需由专业人员进行施工指导，较长时间静置存放的产品在开盖使用前可轻微搅动，不许用力搅拌，无需加水稀释。 8. 喷涂，滚涂水性花岗岩漆罩光清漆：（1）工具与材料 喷枪 空压机 水性花岗岩漆罩光清漆（2）注意待液态仿石漆完全干透后（一般晴天保持2天），方可喷涂罩光清漆，施工时注意保持粘度，气压，喷口大小一致，注意预防流挂现象。罩光前，要将浮尘清理干净。喷涂要均匀且全面，不可有漏喷等现象，一般喷涂至少两遍，可达到较好效果。

六、施工注意事项 1. 喷完水性花岗岩漆花岗岩涂层之后，罩光之前，要作好防雨保护，避免大雨冲洗，待水性花岗岩漆干透后要尽快罩光。 2. 施工环境：保证环境温度应大于5℃，相对湿度小于70%，无大风的天气下施工，雨天或者即将下雨的天气也不得施工，施工时多关注天气预报。

七. 储运要求1. 储存条件：涂料在通风、干燥、温度在5~35 的环境下储存。2. 保质期：产品有效储存期为6个月。

以上出处：[水包水施工价格](#)|[水包水多彩涂料](#)|[水包水涂料报价](#)|[水包水](#)|[水包水报价表](#)|[水包水报价](#)|[外墙水包水施工价格](#)|[水包水生产厂家](#)|[多彩水包水价格](#)|[水包水施工工艺](#)|sn201705zhxtl

赛诺涂料是一家专注于外墙装饰领域的品牌服务型企业，为用户提供真石漆、多彩涂料（水包水）及保温装饰一体化等多种高端仿石系列产品及配套服务。15年品牌发展，赛诺凭借与500强开发商的长期合作和中国十大外墙涂料品牌优势，已实现全国1500多个大型工程完美交付，真正让客户感受到“有赛诺，无需您动手”的便捷服务体验。

联系直线:13916590076 18939905998

全国服务热线：400-777-1171

联系电话：021-69799515 021-69799547