国际牌聚氨酯面漆990阿克苏国际聚氨酯面漆990

产品名称	国际牌聚氨酯面漆990阿克苏国际聚氨酯面漆990
公司名称	武汉市普立森涂料有限公司
价格	.00/个
规格参数	阿克苏诺贝尔:国际 规格:20L 颜色:各色
公司地址	武汉市黄陂区祁家湾榆林路80号
联系电话	0510-88554166 18051597785

产品详情

Intersleek 757

弹性不沾污涂料

涂料分装在三个容器中，作为一组供应。使用时应始终按供应的比例整组混合。

(1)采用动力搅拌器搅拌甲组份。

(2)混合全部甲组份和乙组份，并采用动力搅拌器彻底搅拌。

(3)将丙组份全部加入，并采用动力搅拌器彻底搅拌。

一组油漆一经混合，必须在规定的混合后施工时间内使用。

刷涂施工仅建议用于小面积。可能需要多道涂层，以达到规定的膜厚。

请向国际油漆 (International Paint) 咨询。

辊涂施工仅建议用于小面积。可能需要多道涂层，以达到规定的膜厚。

请向国际油漆 (International Paint) 咨询。

不推荐使用。仅在特殊情况下，使用国际牌 GTA007 。稀释不要超过当地环保法规所允许的范围。

国际牌 GTA822/GTA007

如果在涂有该产品的金属上进行焊接或火焰切割，会散发灰尘和烟雾，需使用合适的个人防护设备及局

部通风排气

设施。在北美，按照 ANSI/ASC Z49.1“ 焊接和切割中的安全事项 ”中的指示进行操作。

推荐使用

喷嘴尺寸 0.38-0.53 毫米 (15-21 thou)

喷嘴处的输出流体总压力不低于 211 千克/厘米 (3000磅/平方英寸)

不推荐采用传统型喷涂方法进行施工。

施工

混合

无气喷涂

传统型喷涂

刷涂

辊涂

稀释剂

清洁剂

焊接

工作中止及清理

不要让涂料残留在软管、喷枪或喷涂设备中。采用国际牌 GTA822/GTA007
彻底冲洗所有设备。一组油漆一经混

合，不应再行密封，施工中如停顿时间过长，建议重新混合各组份，再开始施工。

所有设备在使用后应立即采用国际牌 GTA822/GTA007
进行清洗。在一天的工作过程中定时冲洗喷涂设备是一种良

好的工作习惯。清洗次数取决于喷涂数量、温度和使用时间(包括耽搁的时间)。不要超过涂料的混合后施工时间。

所有剩余涂料和空容器应按照当地适宜的规章/法律进行处置。

所有与该产品的施工和使用有关的工作，均应按照国家关于健康、安全和环境保护方面的标准和规定进行。