

长期供应瓷砖粘结剂 室内室外亦可粘结 量大从优

产品名称	长期供应瓷砖粘结剂 室内室外亦可粘结 量大从优
公司名称	重庆余沅建材有限责任公司
价格	25.00/袋
规格参数	品牌:高和牌 用量:3-5公斤/平方 产地:南宁
公司地址	重庆市九龙坡区铜陶北路118号
联系电话	0771-2392789 13299408858

产品详情

[高和建材致力于给您优质的服务](#)

GH-300瓷砖粘结剂

公司地址:南宁市江南区清川大桥南

公司网址: www.cqsyjlc.com

电话:13299408858 13277748898

瓷砖粘结剂类别与用途

普通型(俗称:陶瓷砖粘结剂):适用于室内、外墙地面粘贴陶瓷砖,亦可用于防水卷材抹面保护层。

增强型(俗称:[玻化砖粘结剂](#)):适用于室内、外墙地面粘贴玻化砖、通体砖等。 强力型(俗称:强力胶粉):适用于室内、外墙地面粘贴薄型大理石、大块石材、花岗岩、聚板、挤塑板、岩棉板等。

瓷砖粘结剂适用环境 室内 室外 墙面 地面 水池 浴室 厨房 寒冷地区

瓷砖粘结剂基层处理 确定底材结实平整、无空鼓,基底面上清洁干净,无油污,脱膜剂,浮尘和松散物等污渍。对于吸水性大的基层用清水润湿。 瓷砖粘结剂技术参数 符合JC/T547-2005

试 验 结	检验项目	检验结果	技术指标	本项结论
-------------	------	------	------	------

果	拉伸胶粘原强度, Mpa	0.7	0.5	合格
	浸水后的拉伸胶粘强度, Mpa	0.7	0.5	合格
	热老化后的拉伸胶粘强度, Mpa	0.6	0.5	合格
	冻融循环后的拉伸胶粘强度, Mpa	0.6	0.5	合格
	晾置时间, 20min拉伸胶粘强度, Mpa	0.5	0.5	合格

对比表：镘抹工艺与传统水泥砂浆工粘贴瓷砖施工对比

对比项目	粘结剂镘抹工艺	传统的水泥砂浆加胶粘贴工艺
1 世界各国认可程度	均认为是应推广的新技术产品	不建议使用（北京建委1997.298号文件）
2 选用材料	高分子聚合物，优质水泥，石英砂等。	聚乙烯醇缩甲醛建筑胶（如108，107胶等），含泥）。
3 空鼓现象	消除	存在，返工
4 脱落现象	不会发生	经常出现，造成伤害，影响市容。
5 市场价格	约2.0元/kg（通用型）	约0.8元/kg
6 每m2用量	3-5kg	11-25kg
7 结合层厚度	2-5mm	10-20mm
8 每m2造价	6-10元	8.8-20元
9 造价对比	100%	150%-200%
10 执行标准	符合JC/547-94标准 符合DBJ-01-37-1998标准	不符合
11 环保性能	符合HJBZ28-1999《环境标志产品技术要求》标准	不符合
12 运输品总重量/ m2	3-5kg	11-25kg，是前者的4-5倍。
13 建筑物总重量/ m2	3-5kg	11-25kg，是前者的4-5倍。
14 增加室内空间	增加	减少

瓷砖粘结剂施工工艺 1、将粘结剂粉末从塑料桶中取出，在桶内注入清洁的凉水，至桶身标示的流水线。（每20公斤袋装粘结剂加水量约为5.5升）

2、将粘结剂粉末倒入桶中，用电动搅拌器搅拌到均匀无结块。 3、先用专用刮板把砂浆满批基层3-5mm厚，然后用刮板有齿形的一边以直线或S形拉出条纹状（刮板平面和基层平面相交呈45度至60度，建议根据瓷砖大小选用不同齿深的刮板）。 4、瓷砖不必浸水，只需按排列顺序粘贴于墙或地面并压实即可。 5、可在规定的时间内调整瓷砖位置以达到最佳效果，请在胶浆干固前将多余的胶浆去除。

瓷砖粘结剂注意事项 1、一般砖板不需泡水，对吸水力很强瓷砖或基层则先浸水数分钟或喷水润湿。

2、初期强度较低，7d可达到使用强度，24h内应避免重负荷于瓷砖表面

3、冬季可用防冻型，可在-10 以内施工。 瓷砖粘结剂储存与运输 1、包装规格为25kg和40kg一袋

2、贮存运输时注意防湿、防潮、防曝晒，贮存期 可达9个月。 3、可按一般货物运输。