防纰裂剂应用工艺 广东纱线防滑移整理剂厂家

产品名称	防纰裂剂应用工艺 广东纱线防滑移整理剂厂家
公司名称	东莞市太洋纺织用品有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	品牌:太洋化工 品名:防纰裂剂 PH值:3.5-5.0
公司地址	东莞市黄江镇黄京坑旺业工业园
联系电话	0769-82525909 13412771959

产品详情

防纰裂剂应用工艺

理化性质

化学组成 改性胶状聚硅酸

物理形状 乳白色液体

离子性 阳离子性

PH值 3.5 - 5.0

相溶性 可与树脂整理中常用的大多数非离子和阳离子纺织助剂同浴；可与整理常用的这些助剂共用；将此产品与其他产品共用时建议进行预先试验。

一般稳定性 在硬水中稳定，对金属盐稳定，在碱性介质中不稳定。

储存稳定性
在20°C时于密闭容器适当保存可稳定两年，产品对低温不敏感，但对60°C以上的温度敏感。

产品用途

改善各种易滑移纱线的防滑移性，特别是再生纤维素纤维合成或合成纤维的内衬。提高缝纫强度。

性能特点

整理后可减轻或避免织物批裂，提高撕破强力，特别是对碱量过大或硅油用里过多造成的批裂有好的回修效果。极大的改善纱线抗滑移性和缝纫强度。减少起球倾向。使织物具有正常手感。

降低干吸污性。

产品应用

通常采用浸轧法，工作液为中性或弱酸性。工艺取决于溶液中的其他产品。由于柔软剂、含硅拒水剂和添加剂有润滑作用，应当将这些产品的用量减至最低。

溶解/稀释

可与冷水按任何比例相混溶，亦可不经稀释直接加入工作液中。

使用工艺

浸轧法 带液率：70-80%

120-150°C烘干，5-10分钟

用 量： （注）：对于滑移性较大的织物可增加使用量。

用于树脂整理

30-50 g/L 防纰裂剂

用于内衬

湿对干 20-30 g/L 防纰裂剂

湿对湿 20-60 g/L 防纰裂剂

产品包装

125KG蓝色塑料桶包装。避光密封处保存。

东莞市太洋纺织用品有限公司是一家专业从事于洗水助剂、纺织柔软剂、功能性助剂、印染前处理助剂、染色助剂、纺织后整理助剂、酵素类、固色剂、树脂整理类等水性环保洗水材料的研发、生产厂家。产品广泛应用于牛仔水洗、毛衫水洗、纺织印染、涂料印花等工艺中，产品都属于水性环保产品。更多产品资讯欢迎关注微信公众号：dgtyfz168

服务热线：134-1277-1959 微信：MQL5858 莫小姐