

# 供应挤出级PC ABS德国拜耳 FR3030

产品名称	供应挤出级PC ABS德国拜耳 FR3030
公司名称	浙江聚塑福化工有限公司
价格	3.00/千克
规格参数	德国拜耳:德国拜耳 FR3030:FR3030 上海:上海
公司地址	浙江省台州市路桥区路北街道腾达路9号1525室
联系电话	0576-82551003 15057283886

## 产品详情

介绍：

浙江聚塑福化工有限公司长期供应PC/ABS塑胶原料FR3030

欢迎来电咨询或来公司参观考察

我们的宗旨：

『诚信第一、品质第一、服务第一』

专业渠道、专业团队、专业服务』

（聚塑福）是你理想的合作伙伴

服务热线：15057283886 蒋先生

公司郑重承诺：质量保证、原厂原包、假一赔十

最新价格：请电议或面议

· PC/ABS/FR3030/物性资料

· 生产企业： 德国拜耳

### 原料描述部分

规格级别	阻燃 其它 挤出,注塑	外观颜色	
该料用途			
备注说明	阻燃挤出品级，具有良好的挤出和真空成型性能，阻燃剂不含卤素，符合DIN VDE 0472，815电缆标准，白热金属丝温度：960 （2.0mm）		

### 加工条件

加工条件	
------	--

### 原料技术数据

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数	
基本性能	密度		ISO 1183	1180	
物理性能	成型收缩率	流动方向	500bar	ISO 2577	0.4-0.6
		垂直流动方向	500bar	ISO 2577	0.4-0.6
	熔融指数	260	ISO 1133	10	
机械性能	拉伸模量	1mm/min	ISO 527	2850	

	IZOD冲击强度	23	ISO 180-1U	N	
	IZOD缺口冲击强度	-30	ISO 180-1A	10	
	IZOD缺口冲击强度	23	ISO 180-1A	38	
	屈服应变	50mm/min	ISO 527	5	
	屈服应力	50mm/min	ISO 527	69	
	IZOD冲击强度	-30	ISO 180-1U	N	
	拉伸强度	50mm/min	ISO 527	53	
	断裂点伸长率	50mm/min	ISO 527	>50	
电气性能	相对介电常数	100HZ	IEC 250	3.2	
	体积电阻率		IEC 93	1E17	
	相对介电常数	1MHZ	IEC 250	3.1	
	抗电弧径迹性	溶液A	IEC 112	350	
	损耗因子	100HZ	IEC 250	37	
	损耗因子	1MHZ	IEC 250	75	
	介电强度		IEC 243-1	32	
	表面电阻率		IEC 93	1E16	
加工性能	模具温度		ISO 294	80	
	注射速度		ISO 294	260	
	熔体温度		ISO 294	240	
热性能	热变形温度	0.45MPa	ISO 75	112	
	热变形温度	1.80MPa	ISO 75	96	
	维卡软化温度	50N;50K/h	ISO 306	114	
其它性能	吸水性	23 饱和吸水	ISO 62	0.5	
	吸湿性	23 /50%相对湿度	ISO 62	0.2	

订购说明：

公司秉承“以誠為本，信譽至上”的經營宗旨，【诚信第一】【服务第一】【品质第一】創立了自己的經營理念，在客戶群樹立了良好的口碑。為您提供充足的貨源和專業的技術支持！公司所售之新料均保證原廠原包，貨真價實！

公司货源充足，品种齐全，价格合理,量大从优,原厂原包,当天订货当天发货。我公司可以提供原料认证报告;UL认证、FDA认证、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告等) .....

支持物流，快递和货运;支持现金，银行转账（浙江省内可快递代收）。

原料到厂后，请不要拆外包装，应先仔细检查原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订购原料型号相匹配。

货物送达后，请第一时间检查，发现物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的,请让物流人员出具证明并保存，并在24小时内与浙江聚塑福化工有限公司蒋先生联系。

订购说明：自接到订单24小时内发货，浙江省以外等地区协商物流配送，一次购买数量1000kg以上价格从优，欢迎各界朋友前来订购。

我们的宗旨：【以优惠的价格给广大客户提供优质的品质。本公司货源充足，品种齐全，价格合理】