

# 热熔胶用APP APPK6 沥青改性用APP

产品名称	热熔胶用APP APPK6 沥青改性用APP
公司名称	杭州冠嘉塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市江干区大世界五金城20幢3单元502室
联系电话	86-0571-86994077 15158066388 13958083595

## 产品详情

### 无规聚丙烯APP K6

#### 一、技术指标：

参数	MC-K6	MC-K7	MC-K1
软化点	95-125	100-139	90-120
颜色	白色	白色	白色
黏度cps	500-30000	20000-100000	500-20000
常温表征	较软、粘	较硬	软、粘
乙烯含量 (ETHYLENE)	2-10WT%	2-9WT%	2-10WT%
丙烯含量 (PROPYLENE)	85-93WT%	85-96WT%	85-93WT%
水分含量 (WATER)	1-7WT%	1-6WT%	1-6WT%
形状	条状	条状	条状
包装	编织袋	编织袋	编织袋
产地	日本	日本	日本

#### 二、主要用途：

- 1) 用于热熔胶基料和密封材料、中空玻璃胶、鼠胶、改性涂料、纸张包装等，K1、K6初粘性好，K7挺度好，化学稳定性好，不易氧化变色。
- 2) 沥青改性，沥青屋顶粘结与隔膜，APP改性沥青防水卷材。它的特点是改性沥青制成品耐温耐候性

能优越。用APP改性沥青的制品改善了在高温下抗流延性、特别是低温下抗龟裂性能，提高了沥青自身的附着力、曲挠性、韧性和内聚力。

3) 色母粒、填充母粒行业与其他塑料混合物行业，作为载体与填充料混合，如：碳酸钙，滑石粉，炭黑等。无规聚丙烯中加入一定量（70-85%）的碳酸钙制成的APP填充母料在聚丙烯、聚乙烯和聚氯乙烯的加工中都能起很好的作用，添加量一般可达20-50%左右。提高了被填充塑料的塑性、韧性和弹性，又降低了生产成本。用APP填充母料作填充剂的聚丙烯可以用来生产打包带、撕裂薄膜、扁丝、编织袋、周转箱、中空容器等。

4) 地毯背胶以及纤维的稳定剂

5) 电缆填充、电解电容器芯组固定剂、电子绝缘材料。

6) 润滑脂添加剂