

混凝土再浇剂 地面起砂处理剂 一路一带 高和牌

产品名称	混凝土再浇剂 地面起砂处理剂 一路一带 高和牌
公司名称	重庆余沅建材有限责任公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:高和牌 型号:GH 产地:南宁
公司地址	重庆市九龙坡区铜陶北路118号
联系电话	0771-2392789 13299408858

产品详情

高和建材致力于给您优质的服务

GH—701混凝土再浇剂

混凝土再浇剂产品用途

- 1、新老混凝土连接：本品是新、老混凝土界面连接的理想结合剂，常用于施工缝、梁柱加固、旧基础改造等工程中。
- 2、混凝土起砂基层修复处理：本品可用于修补混凝土表面起砂、麻面、露筋等。
- 3、混凝土表面保护与防潮处理：本品可用于混凝土和钢筋的表面保护，或用于油性涂料的隔潮层，与聚氨酯土层结合牢固。
- 4、有要求场合的抹灰或砖板粘贴施工
要求特殊场合的抹灰工程和砖板铺贴工程，并可在潮湿基层施工。

混凝土再浇剂技术参数

试验结果	检测项目		检测结果	技术指标
剪切粘结强度Mpa	7d		1.3	1.0
	14d		1.8	1.5
拉伸	未处理	7d	0.7	0.4
		14d	1.0	0.6
粘结	浸水处理		0.7	0.5
	热处理		0.8	0.5
强度	冻融循环处理		0.7	0.5
Mpa				

混凝土再浇剂施工说明

基层处理：剔除疏松部分，扫净或用水冲去表面浮灰，允许混凝土基层潮湿

或有模板上的脱模剂存在，但不得有明水或大量油污堆积。

胶液配制：甲：乙=1：3（体积比）配成胶液待用。

混凝土再浇剂注意事项

- 1、甲乙取料容器分开使用，每次配料不宜过多，胶液随配随用。2-3小时内用完。
- 2、储存期间甲、乙组份不得混合。
- 3、如发现有水析出，经搅匀后使用不影响性能。

施工工艺

一、新老混凝土连接施工：

- 1、砂浆配置：按照GH-701胶液：水：水泥：黄砂=1：1：3：4的比

例进行混合搅拌。

- 2、基层拉毛：用刷子或扫帚等工具将搅拌好的混合胶液砂浆甩刷在基层上，拉成粗糙面，硬化后即可进行抹灰施工。

- 3、参考用量：约0.3公斤/平方米。

二、混凝土起砂基层处理：

- 1、砂浆配置：按照GH-701胶液：水泥：黄砂=1:1-2:1-2的比例进行混合搅拌。
- 2、清除地面已经脱落或疏松的灰砂，将GH-701胶液用水稀释1-2倍后，涂刷在起砂基层上，使胶液最大限度地渗透进入基层。
- 3、将配置好的砂浆在起砂部位刮涂1-2遍后，洒水泥压光。
- 4、按照正常的抹灰施工进行养护。
- 5、参考用量：每道工序用量约0.2公斤/平方米，修复层厚度不同用量会有变化。

三、混凝土表面保护与防潮处理：

- 1、砂浆配置：按照GH-701胶液：水泥：细砂=1:1-2:1-2的比例进行混合搅拌。
- 2、将配置的砂浆均匀地涂刷在基层上，第一道用较稀一点的砂浆，第二、三道要用稠一点的混合砂浆。每道工序间隔须在4小时以上。
- 3、一般地混凝土保护须涂刷二道，防水防潮处理须涂刷二至三道。
- 4、参考用量：每道工序用量约0.2公斤/平方米，厚度不同用量会有变化。

四、有耐酸碱腐蚀要求场合的抹灰或砖板粘贴施工：

- 1、砂浆配置：按照GH-701混合胶液：水：水泥：黄砂=1:1:2-4:4-6的比例进行混合搅拌。
- 2、使用配置好的砂浆按照正常抹灰或者铺贴陶瓷砖的施工方法和要求进行施工即可。
- 3、参考用量：以3-4mm结合层厚度计算，J-302胶液用量约0.5公斤/平方米。

包装存运

- 1、包装规格为：每套10kg+30kg的包装。
- 2、存放在5℃以上阴凉干燥通风处，避免曝晒、雨淋，保质期6个月。

3, 按一般货物运输。

郑重声明

本产品使用超出厂商控制，本公司不承担由于使用不当而产生的任何责任，使用时请参照本说明书，相关问题请咨询当地经销点或本公司技术服务部门。