

# 汇巨胶水731粘接密封有机硅胶电子电器透明防水胶

产品名称	汇巨胶水731粘接密封有机硅胶电子电器透明防水胶
公司名称	东莞市汇瑞胶业有限公司
价格	5.00/支
规格参数	品牌:汇巨 型号:731 产地:广东东莞
公司地址	虎门镇南栅第四工业区文明路12巷8号3楼
联系电话	0769-33266015 17666265896

## 产品详情

汇巨胶水731粘接密封有机硅胶电子电器透明防水胶

东莞汇瑞胶业有限公司旗下拥有汇瑞粘胶和汇巨粘胶两大品牌，十年品质，值得您的信赖

合作流程：了解粘接难题——提供免费样品——效果满意后再下单合作，解决后顾之忧

请联系：邱生

电话：18028979571 座机：0769-3266015 QQ1259634639 微信：miss178150157

HJ-731系列 电容电阻专用胶

电子电器选胶需要注意事项:

- 1.现在是以人为本的和谐社会，选胶时一定要考虑环保性能；
- 2.为了防止电器漏电,选胶时需考虑耐电绝缘性能;
- 3.现在人力资源紧缺，选胶是需考虑使用的便利性；
- 4.电子电器销售到全世界各地，选胶时需要考虑防震性能；

5.电子电器工作时间长，使用寿命长,选胶时需考虑耐高温和耐老化性能;

6.一年有四个季节,每个区域的温差、干湿度不同，选胶时需考虑防潮、防尘、耐高低温性能；

**【产品特点】** 本品为是以进口有机硅胶主体，消泡剂、流平剂、固化剂等高分子材料精制而成的电子电器专用胶；

易操作，手工和机械施胶均可，为您提供很好的操作便利性； 单组份、常温固化，为您提高生产效率、降低生产成本；

具有优异的防潮、防尘性能，为电子产品提供保护功能；

具有优异的电绝缘性能，为电子产品的安全性能提供保障；

防震 - 固化后有弹性，为电子产品使用过程和运输过程中提供了良好的品质保障；

具有优异的耐紫外线，耐臭氧，耐化学性能，为保证电子产品稳定性提供多重保障；

无溶剂、安全环保，通过欧盟ROHS标准，为使用电子电器者提供安全放心保障。

**【适用范围】** 所需粘接的部位的封装；

精巧电子配件的防潮、防水固定与密封；

各类仪表的防水、电子元器件、模块等的固定；

其它金属及塑料的粘接及密封；

冰箱、微波炉、线路板、各种电源、电子元器件、太阳能领域粘接密封及机械粘接密封等；

不适用于铜和聚碳酸酯（PC）材料灌封；

**【性能指标】**

性能指标		HJ- 731T	HJ- 731W	HJ- 731	HJ- 731Z
固化前	外观	透明流动液体	白色流动液体	透明半流淌	白色半流淌
	相对密度 (g/cm <sup>3</sup> )	1.02	1.02	1.23	1.30
固 化	表干时间 (min)	3 ~ 10	3 ~ 15	10 ~ 25	5 ~ 25

中	完全固化时间 (d)	3 ~ 7	3 ~ 7	3 ~ 7	3 ~ 7
	固化类型	单组分脱醇型	单组分脱醇型	单组分脱酮肟型	单组分脱酮肟型
固 化 后	硬度(Shore A)	20 ~ 25	20 ~ 30	28 ~ 35	25 ~ 35
	抗拉强度 ( MPa )	3.0	3.0	3.5	3.5
	剪切强度 ( MPa )	3.2	2.8	2.0	2.0
	扯断伸长率 ( % )	350	350	350	300
	剥离强度 ( N/mm )	8	7	> 6	> 5
	使用温度范围( )	-60 ~ 200	-60 ~ 200	-60 ~ 200	-60 ~ 200
	体积电阻率( · cm)	2 × 10 <sup>15</sup>	2 × 10 <sup>15</sup>	3 × 10 <sup>16</sup>	3 × 10 <sup>16</sup>
	介电强度 (kV/ · mm)	20	16	16	16
	介电常数 (1.2MHz)	3.0	3.2	3	3

温馨提示：以上性能数据是在温度25℃、湿度70%的实验室环境下所测得的典型数据，仅供客户使用时参考，并不能保证是某个特定环境下能达到的全部数据，敬请客户于使用时，以测试数据为准。

**【使用方法】** 清洁表面：将被粘或被涂覆物表面清理干净，并除去锈迹、灰尘和油污等。

施

胶：拧开（或削开）胶管盖帽，将胶液挤到已清理干净的表面，使之分布均匀，将被粘面合拢固定。

固 化：将被粘好或密封好的部件置于空气中让其自然固化。固化过程是一个从表面向内部的固化过程，在24小时以内(室温及55%相对湿度)胶将固化2~4mm的深度,如果施胶位置较深,尤其是不容易接触到空气的部位,完全固化的时间将会延长,如果温度较低,固化时间也将延长，6mm厚密封胶完全固化需7天以上时间。

#### 【注意事项】

作完成后，未用完的胶应立即拧紧盖帽，密封保存。再次使用时，若封口处有少许结皮，将其去除即可，不影响正常使用。胶在贮存过程中，管口部也有可能出现少量的固化现象，将之清除后可正常使用，不影响产品性能； 本产品完全固化后并无毒性，但未固化之前应避免与眼睛接触，若与眼睛接触，请使用大量清水冲洗，并找医生处理；未固化的产品应避免与小孩接触；

适用于工业用途，不能将本产品植入或注入人体。

如果使用汇瑞单组分有机硅电子胶时，胶的厚度需要超过6mm以上的，建议使用汇瑞双组分有机硅电子胶。

**【储存与包装】** 本产品需在-10-25℃的阴凉干燥环境中贮存，在25℃以下贮存期为6-8个月。；

此类产品属于非危险品，可按一般化学品运输。小心在运输过程中泄漏！

过保存期限的产品应确认有无异常后方可使用； 300ML/支，25支/箱；