HJ-739电熨斗高温胶水有机硅耐高温胶粘剂批发

产品名称	HJ-739电熨斗高温胶水有机硅耐高温胶粘剂批发
公司名称	东莞市汇瑞胶业有限公司
价格	.00/支
规格参数	品牌:汇巨 型号:739 产地:东莞
公司地址	虎门镇南栅第四工业区文明路12巷8号3楼
联系电话	0769-33266015 17666265896

产品详情

高温胶水有机硅，耐高温胶粘剂批发，硅胶成分接合剂，硅胶水批发

东莞汇瑞胶业有限公司旗下拥有汇瑞粘胶和汇巨粘胶两大品牌，十年品质，值得您的信赖

合作流程：了解粘接难题——提供免费样品——效果满意后再下单合作， 解决后顾之忧

请联系：邱生

电话：18028979571 座机：0769-3266015 QQ1259634639 微信：miss178150157

电子电器选胶需要注意事项:

1.现在是以人为本的和谐社会，选胶时一定要考虑环保性能；

2.为了防止电器漏电,选胶时需考虑耐电绝缘性能;

3.现在人力资源紧缺，选胶是需考虑使用的便利性；

4.电子电器销售到全世界各地，选胶时需要考虑防震性能；

5.电子电器工作时间长，使用寿命长,选胶时需考虑耐高温和耐老化性能;

6.一年有四个季节,每个区域的温差、干湿度不同，选胶时需考虑防潮、防尘、耐高低温性能；

【产品特点】● 本品为是以进口有机硅胶主体，消泡剂、流平剂、固化剂等高分子材料精制而成的电子电器专用胶；

● 易操作，手工和机械施胶均可，为您提供很好的操作便利性；● 单组份、常温固化，为您提高生产效率、降低生产成本；

● 具有优异的防潮、防尘性能，为电子产品提供保护功能；

● 具有优异的电绝缘性能，为电子产品的安全性能提供保障；

● 防震－固化后有弹性，为电子产品使用过程和运输过程中提供了良好的品质保障；

● 具有优异的耐紫外线，耐臭氧，耐化学性能，为保证电子产品稳定性提供多重保障；

● 无溶剂、安全环保，通过欧盟ROHS标准，为使用电子电器者提供安全放心保障。

【适用范围】 ● 所需粘接的部位的封装；

● 精巧电子配件的防潮、防水封装；

● 各类仪表的防水、电子元器件、横块等的灌封；

● 其它金属及塑料的粘接及密封；

● 冰箱、微波炉、线路板、电子元器件、太阳能领域粘接密封及机械粘接密封等；

【性能指标】

性能指标		HJ- 737T	HJ- 737B	HJ- 737W	HJ- 737H
固化前	外观	半透明膏状	黑色膏状	白色膏状	灰色膏状
	相对密度（g/cm3）	1.23	1.26	1.30	1.30
固化中	表干时间（min）	5～25	5～25	5～25	5～25
	完全固化时间 (d)	3～7	3～7	3～7	3～7
	固化类型	单组分脱酮肟型	单组分脱醇型	单组分脱醇型	单组分脱醇型
固	硬度(Shore A)	25～35	25～35	25～35	25～35

化 后	抗拉强度（MPa）	≤3.5	≤3.0	≤3.0	≤3.0
	剪切强度（MPa）	≥2.0	≥2.0	≥2.0	≥2.0
	扯断伸长率（%）	≥300	≥280	≥280	≥280
	剥离强度（N/mm）	＞6	＞5	＞5	＞5
	使用温度范围(°C)	-60～200	-60～260	-60～260	-60～260
	体积电阻率（Ω · cm)	3×1016	3×1016	3×1016	2×1016
	介电强度 (kV/ · mm)	≥15	≥16	≥16	≥16
	介电常数 (1.2MHz)	3	3	3	3
	阻燃等级	UL94-HB	UL94-V0	UL94-V0	UL94-V0

温馨提示：以上性能数据是在温度25°C、湿度70%的实验室环境下所测得的典型数据，仅供客户使用时参考，并不能保证是某个特定环境下能达到的全部数据，敬请客户于使用时，以测试数据准。

【使用方法】● 清洁表面：将被粘或被涂覆物表面清理干净，并除去锈迹、灰尘和油污等。

● 施
胶：拧开（或削开）胶管盖帽，将胶液挤到已清理干净的表面,使之分布均匀,将被粘面合拢固定。

● 固　化：将被粘好或密封好的部件置于空气中让其自然固化。固化过程是一个从表面向内部的固化过程，在24小时以内(室温及55%相对湿度)胶将固化2～4mm的深度,如果施胶位置较深,尤其是不容易接触到空气的部位,完全固化的时间将会延长,如果温度较低,固化时间也将延长，6mm厚密封胶完全固化需7天以上时间。

【注意事项】

● 作完成后，未用完的胶应立即拧紧盖帽，密封保存。再次使用时，若封口处有少许结皮，将其去除即可，不影响正常使用。胶在贮存过程中，管口部也有可能出现少量的固化现象，将之清除后可正常使用，不影响产品性能；● 本产品完全固化后并无毒性，但未固化之前应避免与眼睛接触，若与眼睛接触，请使用大量清水冲洗，并找医生处理；未固化的产品应避免与小孩接触；

● 适用于工业用途，不能将本司产品植入或注入人体。

● 如果使用汇瑞单组分有机硅电子胶时，胶的厚度需要超过6mm以上的，建议使用汇瑞双组分有机硅电子胶。

● HR-737T不适用于铜和聚碳酸酯（PC）材料粘接与灌封；

【储存与包装】● 本产品需在-10-25°C的阴凉干燥环境中贮存，在25°C以下贮存期为9个月。；

● 此类产品属于非危险品，可按一般化学品运输。小心在运输过程中泄漏！

● 过保存期限的产品应确认有无异常后方可使用；● 300ML/支，25支/箱；