

chemiok胶粘剂252x

产品名称	chemiok胶粘剂252x
公司名称	烟台汇融化工制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:chemiok胶粘剂252x 品牌:开姆洛克 粘合材料类型:橡胶类、金属类、其他材质
公司地址	牟平区瑞祥街2号
联系电话	0535-4239017 13792515951

产品详情

型号	chemiok胶粘剂252x	品牌	开姆洛克
粘合材料类型	橡胶类、金属类、其他材质	热熔胶类型	其他热熔胶

开姆洛克chemlok-252x——橡胶与金属胶粘剂

一、用途：通用性单涂型橡胶与金属热硫化型交联剂。

二、特点：

1、适用性广，能通过硫化粘接多种橡胶与金属等基材。橡胶有：天然胶、聚异戊二烯胶、丁苯胶，顺丁胶、丁腈胶、氯醇胶、和三元乙丙胶；基材有：碳钢、合金钢、不锈钢、铝、铜、铜合金、镁、锌等金属以及塑料和织物纤维。

2、单组份，单涂型，工艺简单。

3、与表面电镀或络化处理的金属也有较强的粘合力。

三、性能：

组份：高聚物，有机化合作和矿物填料的混和物溶解或均匀分散于有机溶剂体系中。

颜色：黑色

粘度：(25)200-550cps

含固量：23.5%-27.5% (重量份)

比重：1.116-1.164

闪点：34

稀释剂：甲苯、二甲苯、氯化溶液

溶剂：二甲苯、三氯乙烯

储存期：未开启容器(25)12个月

四、工艺：

表面处理：机械法（喷砂）后脱脂，或化学处理。

稀释：可不经稀释直接涂胶。若实际需要，亦可以前述稀释剂进行适量稀释。

搅拌：涂胶之前须充分搅拌，达到均匀混合后方可使用。

涂胶：用涂刷法或辊涂法、浸渍法，转移法将ch250均匀涂覆于金属等基材表面。

涂料厚度：（干膜）13-18 μ .

干燥：室温干燥至少45分钟。

停放：根据需要可在干燥后立即硫化，亦可在干燥空气中停放较长时间，但要避免污染。

硫化：取决于胶料硫化条件。

操作与存放过程中避免接触高湿度空气。

五、注意事项：

- 1、应贮存于干燥阴凉处，远离热源与明火。
- 2、溶剂易挥发，使用完毕请将容器盖紧。
- 3、溶剂蒸汽有害，工作场所防火通风，防止长期吸入或长期皮肤接触。