

浙江供应POM 美国赫斯特 LW90-SC

产品名称	浙江供应POM 美国赫斯特 LW90-SC
公司名称	浙江聚塑福化工有限公司
价格	40.00/千克
规格参数	赫斯特:赫斯特 LW90-SC:LW90-SC 美国:美国
公司地址	浙江省台州市路桥区路北街道腾达路9号1525室
联系电话	0576-82551003 15057283886

产品详情

台州市供应抗静电POM颗粒 美国赫斯特 LW-90SC

产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
密度		ISO 1183	1.57	g/cm ³
吸水率	23 and50%RH	ISO 62	0.190	%
吸水率	饱和23	ISO 62	0.850	%
熔体流动速率	4.5cm ³ /10min 190 /2.16kg	ISO 1133	7.07	g/10min
球压痕硬度	30秒数值	ISO 2039 part 1	190	MPa
屈服拉伸强度	5mm/min	ISO 527 part 1/2	120	MPa
断裂伸长率	5mm/min	ISO 527 part 1/2	3.0	%
拉伸模量	1mm/min	ISO 527 part 1/2	7200	MPa
Charpy无缺口冲击强度	23	ISO 179 1eU	3.50	J/cm ²
Charpy缺口冲击强度	低温-30	ISO 179 1eA	0.80	J/cm ²
Charpy无缺口冲击强度	低温-30	ISO 179 1eU	4.0	J/cm ²
Charpy缺口冲击强度	23	ISO 179 1eA	0.80	J/cm ²
拉伸蠕变模量	1 hour	ISO 899 part 1	6500	MPa
拉伸蠕变模量	1000 hours	ISO 899 part 1	4000	MPa
绝缘强度		IEC 60243 part 1	35.0	kV/mm
介电常数	1 MHz	IEC 60250	4.30	
介电常数	低频 100 Hz	IEC 60250	4.30	

耗散因数	1 MHz	IEC 60250	0.006	
耗散因数	低频100 Hz	IEC 60250	0.003	
线性热膨胀系数	23-55 Longitudinal	ISO 11359 part 1/2	50.0	m/m-
线性热膨胀系数	20 横向流动23-55	ISO 11359 part 1/2	80.0	m/m-
	Transverse			
熔点	DSC 10 K/min	ISO 3146 method C1b	166	
热变形温度	1.8MPa	ISO 75 part 1/2	159	
维卡软化点	VST/B/50	ISO 306	157	

聚甲醛POM/赫斯特POM/泰科纳POM/C9021GV1-20 NATURAL/白色/20%玻纤增强

浙江（聚塑福）化工有限公司是一家集开发研究、生产并代理为一体的综合性企业，公司自成立以来公司本着“质量第一，信誉第一，价格合理”之宗旨开展经营活动，业务遍布全国各地，深受广大客户欢迎。在同行中已形成自己独有的经营风格，树立起良好的口碑，公司自成立以来，积极开拓市场，业务辐射全国，在各大城市成立了分公司，并且公司与奇美、台化、台塑、韩国LG、东丽、旭化成、杜邦、拜耳、基础创新塑料、巴斯夫等大型塑胶原料生产商保持良好的合作关系。

我公司主要经营：通用塑料（ABS、PP、EVA、PE）工程塑料（PA66、PA6、PA46等尼龙PA系列、POM、PC、PC+ABS、PMMA、PPA、PPS、PPO、[LCP](#)、PEI、PBT、[PEEK](#)、PSU、铁氟龙）[热塑性弹性体](#)（TPU、TPV、TPR、[TPE](#)）等产品，公司将以优质的产品、优惠的价格与你携手并进、互惠互利、友好合作、共创辉煌!

咨询热线：15057283886 蒋先生

POM（聚甲醛、赛刚、夺钢）聚甲醛(英文：polyformaldehyde)热塑性结晶聚合物。被誉为“超钢”或者“赛钢”，又称聚氧亚甲基。英文缩写为POM，供应20%玻纤增强ABS塑胶原料颗粒 NP2H-AT BK 德国朗盛。通常甲醛聚合所得之聚合物，聚合度不高，且易受热解聚。可用作有机化工、合成树脂的原料，也用作药物熏蒸剂。

特点：

- 1、具高机械强度和刚性
- 2、最高的疲劳强度
- 3、环境抵抗性、耐有机溶剂性佳
- 4、耐反覆冲击性强
- 5、广泛的使用温度范围(-40 ~120)
- 6、良好的电气性质
- 7、复原性良好
- 8、具自己润滑性、耐磨性良好
- 9、尺寸安定性优，南充市供应抗静电POM颗粒 美国赫斯特 LW-90SC。

应用：

制造各种滑动、转动机械零件，做各种齿轮、杠杆、滑轮、链轮，特别适宜做轴承，热水阀门、精密计

量阀、输送机的链环和辘子、流量计、汽车内外部把手、曲柄等车窗转动机械，油泵轴承座和叶轮燃气开关阀、电子开关零件、紧固体、接线柱镜面罩、电风扇零件、加热板、仪表钮，南充市供应抗静电POM颗粒 美国赫斯特 LW-90SC；录音录像带的轴承，供应PA6德国巴斯夫B3WG3玻纤15%阻燃HB；各种管道和农业喷灌系统以及阀门、喷头、水龙头、洗浴盆零件；开关键盘、按钮、音像带卷轴；温控定时器；动力工具，庭园整理工具零件；另外可作为冲浪板、帆船及各种雪撬零件，手表微型齿轮、体育用设备的框架辅件和背包用各种环扣、紧固件、打火机、拉链、扣环；医疗器械中的心脏起搏器；人造心脏瓣膜、顶椎、假肢等。

POM注塑成型温度：模具温度控制为80-90 熔胶温度 POM-H可设为215 （190 -230 ） POM-K可设为205 （190 -210 ） POM-H可在215 滞留35分钟，POM-K可在205 滞留20分钟不会有严重的分解 在注塑温度下熔体不能在机筒内滞留超过20分钟。POM-K在240 下可滞留7分钟。如果停机，机筒温度可降到150 ，如要长期停机就必须清理机筒子，关闭加热器，CM1021 日本东丽 聚酰胺6。