

# 硬地丙烯酸球场施工工序

产品名称	硬地丙烯酸球场施工工序
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	盛立体育:丙烯酸篮球场 新国标丙烯酸网球场:丙烯酸球场包工包料价格 丙烯酸球场材料厂家:丙烯酸球场
公司地址	武汉东湖新技术开发区高新二路388号
联系电话	18502762755 18571806155

## 产品详情

硬地丙烯酸球场施工工序水泥基础硬地丙烯酸球场施工工序一、基础要求：表面均匀坚实、无油污，平整无裂纹，无烂边堆挤，无麻面，接缝平顺光滑，无阻水现象，无松散浮土、波浪等现象，平整度为3mm直尺误差小于3mm，平整度合格率大于90%，有一定排水坡度。球场选用水泥基础，会出现水泥基础伸缩缝的开裂现象；室外球场都会有部分少量积水属于正常。硬地丙烯酸球场施工工序一.工序，铺设厚度1-2mm1.打磨及清扫场地,用铲刀铲去全场废料及口香糖，用磨机全场轻度打磨，用清水及扫把洗刷地面，必须将表面的灰尘及脏物清洗冲洗干净、晾干或晒干。2.底涂层：防水底胶与水的配比是1:2，充分搅拌均匀，用滚筒均匀滚涂一遍。3.第一遍中涂：中涂：80目石英砂：水：水泥的配比为1：1：0.3：0.05，充分搅拌均匀，用大刮刀均匀的刮平整。4.补积水：试水，全场放水，约1小时后将积水超标的部分作上记号，并反复修补至要求平整度（修补材料配比同第一遍中涂）(此步骤视基础及要求而定是否需要)；5.第二遍中涂：中涂：120目石英砂：水：水泥的配比为1：1：0.3：0.05，充分搅拌均匀，用胶耙大刮刀均匀的刮平整。硬地丙烯酸球场施工工序6.第三遍中涂：中涂：80目石英砂：水：水泥的配比为1：1：0.3：0.05，充分搅拌均匀，用大刮刀均匀的刮平整。7.第一遍面漆：面漆：120目石英砂的配比为1:0.6~0.8。加水适量，充分搅拌均匀，用大刮刀均匀的刮平整及分色。8.第二遍面漆：加少量的水或不加水（视天气情况）搅拌均匀，用大耙刀边刮耙边滚涂一遍。9.划线漆：根据新国标定位线位，用美纹纸贴出线位，线宽5公分，用毛刷刷涂在线位上。