

一路一带供应 抢修料 认准高和牌厂家直销

产品名称	一路一带供应 抢修料 认准高和牌厂家直销
公司名称	重庆余沅建材有限责任公司
价格	1500.00/吨
规格参数	早强高强:4h>20Mpa 低温施工:-10 抗压强度:28d 55.4
公司地址	重庆市九龙坡区铜陶北路118号
联系电话	0771-2392789 13299408858

产品详情

高和建材致力于给您优质的服务

CGM抢修料

公司地址:广西省南宁市江南区沙井街道仁义村19号

电话:13277748898 13299408858

座机:0771—23922789

抢修料产品特点

- 1、早强高强：4小时强度可达20Mpa以上，即可通车使用。
- 2、大流态：流动度可达240-300mm，可填充全部空隙，满足二次灌浆的要求。
- 3、无收缩：保证设备与基础之间紧密结合。
- 4、低温施工性：允许在-10 气温下进行室外施工。
- 5、绝缘性好：高致密性结构，固化后具有很好的抗渗和绝缘性能。
- 6、耐久性强：本品属无机胶结材料，使用寿命大于基础混凝土的使用寿命。

抢修料产品用途

铁路、公路、桥梁、隧道以及各种工业、民用建筑的抢修或灌浆加固的抢修。

抢修料技术参数

性能项目		检验结果
竖向膨胀率（1天）%		0.15
流动性（mm）		270
抗折强度（Mpa）	7小时	3.60
	3天	7.00
	28天	10.0
抗压强度（Mpa）	4小时	21.4
	3天	38.8
	28天	55.4

注：推荐参考用量：2280~2400kg/m

抢修料施工说明

第一步：基础处理和支模

- 1、混凝土基础表面凿毛、并将其清理干净。与CGM抢修料粘合在一起的构件（如钢垫板）件锈皮及油污等清除掉。
- 2、在浇灌CGM抢修料前4小时，对混凝土基础表面施于湿润，浇灌是不得有积水。
- 3、挡板应支设严密，防止漏浆。

第二步：灌浆

- 1、加水量：按照CGM抢修料每袋（50kg）用水8-9kg的比例加水搅拌，如施工部需要较大流动度可相应减少用水量，。
- 2、搅拌程序：在搅拌桶内加入定量的水后置入搅拌器，将一部分HGM抢修料导入桶内搅稀，再将余料倒入搅拌，时间从开始到结束宜控制在分钟左右。
- 3、搅拌时，叶片应沿着桶周边上下左右缓慢移动，以使桶底和桶壁粘附的CGM抢修料得以拌和；搅拌叶片不得提至料液面之上，以免空气带入。
- 4、搅拌好的CGM抢修料应及时浇灌。浇灌时，尽可能从一侧注入，以利排出底板与混凝土基础之间的空气。必要时，可采用竹片等工具导流。浇灌开始后必须连续进行，不能间断。

第三步：养护

- 1、用湿润的草袋或布覆盖在已浇灌好的CGM抢修料上，并洒水养护，每天2-6次。
- 2、养护温度应在15 以上，养护期7天。若现场温度较低时可适当延长养护期。

3、冬季施工需采取保温措施。

第四步：拆模

拆模应在浇灌完毕24小时后进行，拆模后仍继续养护。

抢修料包装储存

1、包装规格为：40kg ± 0.5公斤/袋。

2、储存：储存在干燥、阴凉处，在未经受潮保存下储存期为3个月。超期需复检，合格后才可使用。

抢修料郑重声明

本产品使用超出厂商控制，本公司不承担由于使用不当而产生的任何责任，使用时请参照本说明书，相关问题请咨询当地经销点或本公司技术服务部门。