

# 防水涂料 K11柔韧型防水涂料

产品名称	防水涂料 K11柔韧型防水涂料
公司名称	广东顺德石头彩涂料有限公司
价格	140.00/桶
规格参数	神舟龙:1 K11防水涂料:2 佛山:3
公司地址	广东省佛山市顺德伦教工业区兴荔中路
联系电话	0757-22817927 18928665877

## 产品详情

K11柔韧型防水涂料是一种双组份、丙烯酸类高聚合物改性的水泥基防水材料。他由优质骨料和精选助剂的粉料以及液态高聚物添加剂组成，粉料与添加剂混合后，发生化学反应，形成一层坚韧的弹性防水膜，该膜对混凝土和灰浆有良好的粘附性，能与之形成紧密牢固的永久性结合，阻止了水的渗透。

卓越表现：

富有柔韧性，能适应建筑结构轻微的震动以及一定程度的位移；

粘结力佳，不但能与基面有良好的粘结性而且防水膜上可直接粘贴瓷砖等；

能在潮湿的环境下施工；

具有良好的透气性能，优异的耐老化性能和良好的腐蚀性；

星形标志 无毒无害，属新一代环保产品。

## 施工工艺

1、基层处理：基层表面应平整、坚实、洁净、无尖锐角、无油污、无明水和裂缝。

2、浆料配制：A组份和B组份混合后用搅拌器充分搅拌（1：4）将液料倒入干净的搅拌桶中，在搅拌的同时按照配比徐徐加入粉料，用电动搅拌器充分搅拌3-5分钟直至生成无结块、均匀的胶浆状。搅拌时可按要求适当加水，以调整涂刷时粘稠度。

3、细部处理：在留设凹槽内按设计要求嵌填密封材料，在施工前预先将阴阳角、管根部位处理成圆弧或

钝角，用网格布覆盖，涂刷多道防水涂料。

4、大面积涂刷：先将基层润湿饱和但无明水，用刷子将防水涂料涂刷于处理好的基材上，根据使用环境要求，一般涂刷两至三遍，每遍涂膜干燥后（间隔2-4小时以上）方可进行下一道工序，下一道涂刷方向应与上一道方向垂直（呈90°），以达到全面涂覆。防水、防潮需2-3层，施工条件5℃-35℃，空气相对湿度≤85%，避免在雨天、高温、霜冻条件下施工，可刷涂、辊涂（无需拉毛可以直接贴瓷砖）。

5、闭水试验：待涂膜完全干燥后（约24小时），堵住下水口进行蓄水，蓄水深度应不小于20mm，蓄水时间为24小时，水无明显下降为合格。注意事项：施工基面应平整、充分湿润、无油污、无明水和裂缝，调好的浆料应在2小时内用完，未使用的液料密封储存，已搅拌后的浆料请勿加水，施工过程中宜采用交叉涂刷的方式。