

深圳工厂地板漆价格

产品名称	深圳工厂地板漆价格
公司名称	深圳市明诚地坪漆有限公司
价格	16.00/平方
规格参数	品牌:明诚 型号:09 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道办
联系电话	13823384284

产品详情

性能特点：附着力强，无缝防尘，耐磨，平坦性及遮盖力佳。耐微酸，微碱，防毒性佳，安全无毒。

适用场所：原旧环氧地坪的修补

医院、药厂、电子、食品厂实验室，地下停车场或轻放场所等行业。

施工流程：

- 1.基面处理，清洁，打磨；地面必须为干燥、平整；
- 2.底涂涂布，增强与地面的接着力；
- 3.根据厚度要求，进行中涂或腻子层施工；
- 4.中层打磨及整理；
- 5.铺设环氧面涂层.

经济型环氧树脂地板漆厚度：0.3mm 0.5mm 0.7mm

经济型环氧树脂地板漆表面形态：亮光型 丝光型 止滑型

经济型环氧树脂地板漆使用年限：0.3mm:2年0.5mm:2年以上0.7mm:3年以上

经济型环氧树脂地板漆地坪特性：无缝防压、耐磨防滑、耐酸抗碱、防霉防水、清洁容易、保养简单、外观亮丽、颜色多样、价格低廉。

经济型环氧树脂地板漆适用范围：

服装厂、印刷厂、玩具厂、纺织厂；

电子厂、丝印厂、纸品厂等无重压地方；

仓库、停车场。

氧树脂地板漆施工工艺：

防水处理：一楼地面需已做好防水处理；

素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘；

环氧底漆：采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力；

环氧批土：依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准；

环氧面漆：溶剂型环氧面漆或止滑面漆滚涂二道，完工后整体表面光亮洁净，颜色均一，无空鼓；

施工完成：24小时后方可上人，72小时后方可重压。（25℃ 为准，低温开放时间需适度延长）

注意事项：

1使用前，必须先检查漆基和固化剂比例是否正确。

2漆基和固化剂混合均匀后再施工。

3采用指定的稀释剂作稀释，当天配制的油漆当天用完。

安全守则：

1易燃物品，远离火源。在施工范围内不宜吸烟。

2施工时必须保持空气流通，并采用一定的防护措施。避免吸入溶剂蒸气或漆雾，皮肤、眼睛不得接触本品。

3贮存在阴凉干爽的地方。

备注：

实际施工时，封闭底漆漆膜不能过厚，涂布后不应产生光泽为好效果

透明型封闭底漆漆膜过厚时会形成较光滑的表面，引起面漆裂缝及附着下降。

环氧地坪漆材料储存、保存、贮存注意事项：

1.地坪漆材料必须在定点库房贮存，库房内不能同时混放可燃材料，如氧化剂、金属粉末、各种稀释剂等；其中稀释剂应在室外另搭库房存放。贮存地坪漆的库房应加强防火管理，严禁携带火种入内。要设

有“禁止烟火”或“禁带火种”等明显标志，并备有相应充足的消防器材，如泡沫灭火器、二氧化碳灭火器、1211灭火器和黄砂等。

2.地坪漆库房应保持干燥、阴凉、通风，防止烈日暴晒、邻近火源。库房温度一般应保持在15~25℃，相对湿度50%~75%，定期通风。库房的地面一般为水泥或石质地面。地面上应搁上水泥或木质横栅，将桶垫空，以免桶底受潮生锈穿孔。堆放地坪漆桶最好不多于三层。

3.仓库内不许调配地坪漆，调配和施工场所应与仓库有一定的距离，以免易燃有毒的挥发性蒸汽扩散到仓库内部。地坪漆包装桶应严格密封，同时要检查防止出现滴漏等现象出现桶漏现象，需将该桶提出仓库，在安全的地方换桶或修补，切勿在仓库内使用焊接等方法修补。

4.地坪漆或稀释剂开通时，应在仓库外，并不能用金属器械敲击，以免产生火花。不能在仓库内堆放敞口的地坪漆桶。用过的棉纱、废屑、空桶等不宜丢弃在仓库内。地坪漆空桶等应集中存放在通风良好的地方，并定期处理。