

抗溶剂性【包覆O型圈】密封持久性包覆密封圈

产品名称	抗溶剂性【包覆O型圈】密封持久性包覆密封圈
公司名称	昆山市玉山镇优扬宏贸易商行
价格	.00/只
规格参数	
公司地址	玉山镇朝阳西路290号
联系电话	17372612336

产品详情

抗溶剂性【包覆O型圈】P1180-密封持久性包覆密封圈P1200-胶片工业-质量之最

产品信息：

- 1.该密封圈将橡胶的弹性和密封性与Teflon的耐化学性有机的结合起来，它是由一个硅胶或Viton胶制的内芯和相对较薄的Teflon FEP或Teflon PFA外覆组合而成，这种橡胶Teflon密封圈具有优异的密封性能。
- 2.橡胶O形圈易磨损、耐化学腐蚀性和抗气体渗透性能差，纯Teflon O形圈硬度较高能够抗压缩但是弹性较差。
- 3.外覆Teflon FEP/Teflon PFA O形圈具有良好的抗溶胀性和化学稳定性（除非在高温下受到碱金属、氟和一些卤化物的侵蚀）在靠近橡胶O形圈附近有很好的弹性，Teflon FEP/ Teflon PFA的摩擦系数非常小（仅为0.1~0.2），而且具有优良的抗气体渗透性，这些性能使得密封圈能够真正应用于恶劣的环境中。

产品性能特征：

项目	单位/Unit	标准值/Standard Value			
		A	B	C	
自由状态 Free State	硬度		Hs	70 ~ 90	70 ~ 90
	伸长率（最小）		%	60	60
	拉伸长度（最小）		Mpa	16	16
	压缩率		%	50-60	50-60
	回弹率		%	> 85	> 85
	永久变形		%	< 10	< 10
热空气老化 Hot Air Aging 230 × 24h	硬度变化（最大）		Hs	—5 ~ +5	—5 ~ +5
	抗拉强度变化率（最大）		%	-15	-15
	伸长率变化率（最大）		%	-20	-20
压缩永久变形	175 × 70h		%	20	21

颜色 Color

黑 (红)

黑Black

Black (Red)

推荐使用条件

使用温度

—20 ~ +250

—20 ~ +200

使用压力

Mpa

0 ~ 20

使用介质：

除元素氟和熔融状态金属钠以外的所有介质

规格：

P1180/O型圈

P1200/O型圈

ID1179.50*8.40

ID1199.50*8.40