

# 无机富锌底漆新品上市价格、来电询价

产品名称	无机富锌底漆新品上市价格、来电询价
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	29.00/公斤
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺运河电厂运煤路西
联系电话	15563179214 17564303214

## 产品详情

无机富锌底漆新品上市价格、来电询价

无机富锌漆主要分为水性无机富锌漆和醇溶性无机富锌漆。该漆由碱金属硅酸盐为成份一，锌粉及颜料为组份二，组成的双组份分装产品。

中文名 无机富锌底漆 粘 度 20

附着力 漆膜不脱落 干燥时间 表干 15

特性

该漆具有优良的防腐蚀作用，以水为溶剂，无火灾危险，能耐400 高温，耐原油耐溶剂优异。

用途

该漆可用于油罐、油舱、溶剂舱、压载水舱及环境和条件较苛刻的海洋钢铁结构、桥梁、烟囱等，还可以做为防锈耐热涂料。

技术要求

项目 指标

漆膜颜色及外观 红灰色至深灰色，色调不足，漆膜平整

粘度（涂-4杯）S 20

附着力（胶带法）漆膜不脱落

干燥时间 min 表干 15

实干 45

耐水性(1d) 允许轻微变色、无锈、无泡

耐盐雾性 ( 10d ) 允许轻微变色、无锈、无泡

耐湿热性(10d) 允许轻微变色、无锈、无泡

耐汽油性(10d) 无变化

耐热性 ( 400 ℃ ,10h 允许轻微变色

耐溶剂(甲苯 , 1d) 无变化

### 施工参考

- 1、底材应先去油污后，再经喷丸，喷砂处理，并将底材清除干净。
- 2、两组份按照规定的比例混合，混合时应把锌粉及颜料组份慢慢倒进基剂组中，两组必须充分混合均匀，在施工时应随时搅拌以防其沉淀，若有漆皮或杂质，必须滤除，施工方法以空气喷涂为主。
- 3、充分混合均匀后，应静置熟化30min后再进行施工。
- 4、适用期：8h(25 ℃ )
- 5、当温度低于5 ℃ 相对湿度大于85%时不宜施工。
- 6、涂装间隔：大于48h(25 ℃ )
- 7、配套面漆：脂肪族聚氨酯面漆，环氧漆，乙烯漆等。

### 运输、贮存

产品在运输时，应防止雨淋，日光曝晒，避免碰撞，并应符合交通部门的有关规定。

本品属于水性涂料，运输时不能低于0 ℃ ，产品应存放于阴凉通风、干燥处，防止日光直接照射，冬季注意保暖，贮存温度不能低于0 ℃ 。

### 安全防护编辑

施工场地应有良好的通风设施，油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等，避免皮肤接触和吸入漆雾。

严禁在作业场所吸烟，并应该采取有效措施，防止火星产生(如采用防爆电器设备，杜绝静电积累,避免金属撞击等)。

施工场所应尽量保持良好通风。为消除使用过程中的爆炸隐患,应保证足够的通风量以维持气体/空气比例不超过最低爆炸极限的10

%,通常每千克溶剂需要200立方米通风量,(与溶剂种类相关)就能维持最低爆炸极限10 %的工作环境。

采取有效措施，防止皮肤和眼睛与涂料直接接触(如使用工作服,手套,护目镜,面罩及涂防护油等)。若皮肤不慎与产品相接触,请用清水及肥皂或适当的工业清洁剂彻底清洗；若眼睛受到污染,请即刻用清水冲洗至

少10分钟,并立即就医。

在施工时，建议佩戴面罩以免吸入漆雾和有害气体，尤其在通风不良的环境下，更要注意。最后请谨慎处理废旧漆桶以免污染环境。