

# 供应UV-丝印PET皱纹油墨

产品名称	供应UV-丝印PET皱纹油墨
公司名称	深圳市博美鑫印刷材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	着色力:100% 颜色:透明,可调颜色 粘度:25s
公司地址	深圳市光明新区公明街道合水口社区文阁路中裕绿色高新产业园B栋11楼C区
联系电话	075527187116 13924665471

## 产品详情

### UV-PET皱纹油墨

承印物:

纸张、PVC片材、有机玻璃、部分覆膜纸。

产品举例:

烟、酒、文具、挂历、茶叶产品、化妆品、礼品等包装。

产品特性:

印刷品有类以上鱼鳞状的特殊效果,花面条纹均匀良好,明亮有致、有强烈的反光效果。

产品 耐水性 柔韧度

UV-PET皱纹油墨 2级 在保证附着力良好的情况下,可冲压模切

产品技术参数:

产品 色相  
粘度/25 固化速度 固化所需能量 固含量

UV-PET皱纹油墨透明或微黄色液体 25-30p 15-25m/min  
90mj/cm<sup>2</sup> 99%

#### 使用说明:

网 版：建议使用120-250目聚酯网纱，张力13-15N/cm<sup>2</sup>；

刮 胶：65-75度聚氨酯刮胶；

参考用量：180目印刷时，约为30-35m<sup>2</sup>/kg；

UV机功率：低压皱纹灯，40W × 3支，中高压灯5KW × 2支；

选用助剂：UVH-2#稀释剂，或UVH-皱纹稀释剂，其它型号助剂可能影响起皱效果。

#### 注意事项:

1、因皱纹受纸张的含水率、印刷存放环境的湿度影响非常明显，如果纸张自身的含水率或者过多吸附空气中的水份，那么在该纸张上印刷的皱纹附着力可能急剧下降，甚至会出现霉点或大面积脱落的现象，遇到此情况时，可以参考以下做法：A、先将受潮或吸水率大的纸品用阳光或光固机烘干。B、避免操作环境的高温潮湿。C、如果纸品已印刷发现脱落时可用阳光或光固机烘干，可以缓解此现象。

2、印刷哑膜纸张时，由于皱纹起皱会导致与基材接触润湿面减少，同时起皱收缩将产生长时间的应力集中，随着哑膜面处理程度的缓慢减弱，普通的皱纹油墨将会逐渐丧失附着力。因此，对于哑膜纸必须选用专用皱纹，并请客户做好测试工作。

3、印刷覆有离型纸的PVC，有机玻璃片材时，请用酒精擦拭表面，以免影响皱纹的长期附着力。

4、印刷皱纹油墨时，所选网版的目数，感光胶层的厚薄，皱纹灯选用的功率及光固机传送速度的快慢都将影响皱纹的印刷效果，请做好相关的打样工作，针对客户不同要求，我司可提供专用型号的皱纹油墨供客户测试选用

#### 产品包装:

1kg装、4kg装、5kg装、20kg装

存储条件:

0 —35 条件下可存放12个月，避光、放置于阴凉通风处。