UV-哑膜 耐黄变 增白光油

产品名称	UV-哑膜 耐黄变 增白光油	
公司名称	深圳市博美鑫印刷材料有限公司	
价格	.00/个	
规格参数	着色力:100% 颜色:透明 粘度:25s	
公司地址	深圳市光明新区公明街道合水口社区文阁路中裕 绿色高新产业园B栋11楼C区	
联系电话	075527187116 13924665471	

产品详情

 品牌
 博美鑫
 用途
 UV丝印油墨

 着色力
 100 (%)
 细度
 良好 (um)

适用对象 日常用品和文化用品包括,如:食品包流动度 120mj/cm2 (mm)

装、化妆品、音像制品、画报等。。

固着速度 15-25m/min (min) 保质期 6 (个月)

UV-哑膜 耐黄变 增白光油,型号:0031

产品用途:

- 1、 适用于BOPP、OPP复膜产品包装。
- 2、 适用于纸张、PVC、PET、处理的PE、PP等塑料产品包装。

产品特性:

- 1、 UV固化速度快,不含溶剂,属于环保产品。
- 2、 附着力好, 耐折性优, 丰满度好, 高亮度, 不发黄, 增白效果

3、 印刷适应性优,流平速度快、消泡性好。

技术参数:

- 1、 粘度25 , cps: 2500-5000 cps。
- 2、 细度: < 5um。
- 3、 固化速度: (80W/cm*2支Hg Lamp):15-40m/min
- 4、 印刷网版:250-400目网版均可使用。
- 5、 稀释剂:配套专用稀释剂。

注意事项:

- 1、UV固化机的UV灯管功率一般为5.6-8KW/支,2支高压汞灯(波长300-400nm),固化时输送带一般为15-55m/min。
- 2、 获得不同的膜厚、光泽和色泽,可选择合适网目版印刷,一般用100-160T(250-400目)聚脂单丝网版印刷。
- 3、本产品可直接使用,也可加配套稀释剂调粘度,但不得加有其他非配套类的油墨或稀释剂,经充分搅拌后再进行印刷,用完封闭保存。
- 4、 若在深色油墨或底材上(如黑、金、银、蓝色等)印刷时,印好后应立即固化,且固化时间可能会延长些,注意确保完全固化,防反粘。
- 5、 印刷完毕,须用酯类、醇类或酮类溶剂彻底洗净网版,待溶剂彻底挥发后才能开始再印刷。
- 6、UV油墨应储存在阴凉、通风、避光的地方,保质期一般为6个月。用过的产品不能混合在没用过的产品里。

以上信息及参数相信是准确的,因为产品的使用条件不在本公司监督之下,故本公司不能提供任何保证 及担保,我们只保证产品质量与样品质量一致。

深圳市博美鑫印刷材料有限公司/技术部