

陶化剂，硅烷处理剂生产厂家

产品名称	陶化剂，硅烷处理剂生产厂家
公司名称	佛山市南海区春晖化工有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	温度:常温 PH:3 时间:4
公司地址	佛山市南海区大沥高边
联系电话	0757-854135 18300002203

产品详情

陶化剂

是一种无磷酸盐的反应型前处理化学品，不含磷和重金属，符合欧盟ROHS环保要求，特别适合于钢铁、锌和铝表面处理。能增强涂装的结合力和耐腐蚀性能。适用于室温下，喷淋或浸渍处理工艺，处理后可用去离子水洗。能和各种型号的涂料匹配。本产品为锆盐成膜剂，其在铝，铁，镀锌板表面可以形成具有极强稳定性的膜层。因此耐蚀性极强,与涂层之间的结合力好。本产品经检测；无磷，无铬，弱酸性至中性，无挥发，无沉淀。是一种环保型无污染的涂装前处理产品。

1 处理方式：采用浸渍式或喷淋式处理。

2 使用药剂：陶化剂

3 处理槽材质：处理槽应为不锈钢、厚壁塑料板或碳钢（内有防腐衬里）制，交换器和喷嘴应为不锈钢或尼龙制，配管和泵应为不锈钢制。

4 锆盐皮膜处理工序：脱脂 水洗 纯水洗 皮膜 纯水洗 烘干 后处理

5 磷化工作液的配制（按1000升计）：

- 1、将清水加到空槽中八成；
- 2、加入陶化剂50-60L加入处理槽中；

- 3、并搅拌溶解均匀；
- 4、补足余量水至1000升，
- 5、按工艺参数调整PH；

6 使用条件：

工作液PH值：3.8~5.5 温度：10 ~ 40 时间：0.5~ 2min 8 补充和调整：

由于连续处理过程中浓度不断变化，所以要对工作槽液适当进行添加以保持工作液在较佳工作状态，一般每处理50m²/L就添应适量添加皮膜剂。

佛山市晨阳化有限公司

电话：183 0000 2203 李经理

Q Q：2025000673

微信：183 0000 2203