

# 水性环氧各色面漆

产品名称	水性环氧各色面漆
公司名称	河北金麟涂料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	石家庄裕华区建华东路15号
联系电话	0311-85341187 15373944187

## 产品详情

**产品组成：**该产品是一种水性双组份环氧防腐面漆，由水性环氧树脂乳液、无毒颜填料、水性固化剂、助剂等经特殊工艺配制而成。

**产品特性：** VOC排放量极低

极佳的物理机械性能，光泽高、流平好

优异的耐矿物油、耐宽范围的溶剂

优异的耐水、耐强碱性、耐盐水、耐稀矿物酸性

无毒、无公害，使用安全

**产品用途：**

港口设施、地下管道、工程机械、水利设施、电力设施、矿井设备、化工设备等钢铁表面防腐

工程建筑钢结构防腐面漆

木制品装饰防腐面漆

水泥防渗涂层，瓷砖翻新粘接剂

船舶用漆

其它用途

产品指数：外观：平整光洁

颜色：各色

比重 (g/cm<sup>3</sup>) : 1.1 ± 0.1

配比 (重量比) : 1:3

使用期 (20 ) : 2小时

复涂间隔 : 24小时

干燥时间：表干 1小时 实干 24小时 完全固化7天

冲击： 50kg.cm

柔韧性： 1mm

附着力： 1级

耐化学品性：二甲苯：60天漆膜良好

汽 油：60天漆膜良好

20%NaOH溶液：60天漆膜良好

0%H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>溶液：20天漆膜良好

3%NaCL溶液：60天漆膜良好

耐 水：60天漆膜良好

前道配套底漆：水性环氧云铁防腐底漆、水性环氧铁红防腐底漆

表面处 理：前道漆膜干燥，清除污物混凝土表面干燥，清除浮物、污物

施 工 方 法：使用前充分搅匀各组份。首先将固化剂搅拌约一分钟，然后将漆浆加入固化剂中，在高速搅拌下搅拌均匀或低速搅拌约3分钟。

该漆适于刷涂、喷涂

施工温度 15 以上