

汇巨胶粘730电容电阻有机硅密封胶水免费送样

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 汇巨胶粘730电容电阻有机硅密封胶水免费送样 |
| 公司名称 | 东莞市汇瑞电子有限公司 |
| 价格 | 15.00/支 |
| 规格参数 | 品牌:汇巨胶粘 型号:730 产地:东莞 |
| 公司地址 | 中国广东东莞市东莞市虎门镇南栅第四工业区文明路12巷8号3楼 |
| 联系电话 | 0769-33219926 13824390286 |

产品详情

HJ-730系列 电子元件专用胶

东莞汇瑞胶业有限公司旗下拥有汇瑞粘胶和汇巨粘胶两大品牌，十年品质，值得您的信赖

合作流程：了解粘接难题——提供免费样品——效果满意后再下单合作，解决后顾之忧

如果需要采购咨询客服，13824390286 0769 33219926吴先生

欢迎你的来电咨询，厂家直销，可免费送样。

电子电器选胶需要注意事项:

- 1.现在是以人为本的和谐社会，选胶时一定要考虑环保性能；
- 2.为了防止电器漏电,选胶时需考虑耐电绝缘性能;
- 3.现在人力资源紧缺，选胶是需考虑使用的便利性；
- 4.电子电器销售到全世界各地，选胶时需要考虑防震性能；
- 5.电子电器工作时间长，使用寿命长,选胶时需考虑耐高温和耐老化性能;

6.一年有四个季节,每个区域的温差、干湿度不同,选胶时需考虑防潮、防尘、耐高低温性能;

【产品特点】 本品为是以进口有机硅胶主体,消泡剂、流平剂、固化剂等高分子材料精制而成的电子电器专用胶;

易操作,手工和机械施胶均可,为您提供很好的操作便利性; 单组份、常温固化,为您提高生产效率、降低生产成本;

具有优异的防潮、防尘性能,为电子产品提供保护功能;

具有优异的电绝缘性能,为电子产品的安全性能提供保障;

防震 - 固化后有弹性,为电子产品使用过程和运输过程中提供了良好的品质保障;

具有优异的耐紫外线,耐臭氧,耐化学性能,为保证电子产品稳定性提供多重保障;

无溶剂、安全环保,通过欧盟ROSH标准,为使用电子电器者提供安全放心保障。

【适用范围】 所需粘接的部位的封装;

精巧电子配件的防潮、防水封装;

各类仪表的防水、电子元器件、横块等的灌封;

冰箱、微波炉、线路板、电子元器件、太阳能领域粘接密封及机械粘接密封等;

不适用于铜和聚碳酸酯(PC)材料灌封;

【性能指标】

| 性能指标 | | HJ- 730T | HJ- 730W |
|-------------|---------------------------|----------|----------|
| 固化前 | 外观 | 透明半流淌 | 白色半流淌 |
| | 相对密度 (g/cm ³) | 1.15 | 1.15 |
| 固 化 中 | 表干时间 (min) | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 |
| | 完全固化时间 (d) | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 |
| | 固化类型 | 单组分脱酮肟型 | 单组分脱酮肟型 |
| 固 化 | 硬度(Shore A) | 20 ~ 30 | 20 ~ 30 |

| | | | |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 后 | 抗拉强度 (MPa) | 3.0 | 3.0 |
| | 剪切强度 (MPa) | 2.0 | 2.0 |
| | 扯断伸长率 (%) | 300 | 300 |
| | 剥离强度 (N/mm) | > 3.5 | > 4 |
| | 使用温度范围() | -60 ~ 200 | -60 ~ 200 |
| | 体积电阻率 (\cdot cm) | 3×10^{16} | 3×10^{16} |
| | 介电强度 (kV/ \cdot mm) | 16 | 16 |
| | 介电常数 (1.2MHz) | 3 | 3 |

温馨提示：以上性能数据是在温度25℃、湿度70%的实验室环境下所测得的典型数据，仅供客户使用时参考，并不能保证是某个特定环境下能达到的全部数据，敬请客户于使用时，以测试数据为准。

【使用方法】 清洁表面：将被粘或被涂覆物表面清理干净，并除去锈迹、灰尘和油污等。

施

胶：拧开（或削开）胶管盖帽，将胶液挤到已清理干净的表面，使之分布均匀，将被粘面合拢固定。

固化：将被粘好或密封好的部件置于空气中让其自然固化。固化过程是一个从表面向内部的固化过程，在24小时以内(室温及55%相对湿度)胶将固化2~4mm的深度，如果施胶位置较深，尤其是不容易接触到空气的部位，完全固化的时间将会延长，如果温度较低，固化时间也将延长，6mm厚密封胶完全固化需7天以上时间。

施胶厚度超过5mm的产品，建议使用本公司双组分有机硅电子胶。

【注意事项】

作完成后，未用完的胶应立即拧紧盖帽，密封保存。再次使用时，若封口处有少许结皮，将其去除即可，不影响正常使用。胶在贮存过程中，管口部也有可能出现少量的固化现象，将之清除后可正常使用，不影响产品性能； 本产品完全固化后并无毒性，但未固化之前应避免与眼睛接触，若与眼睛接触，请使用大量清水冲洗，并找医生处理；未固化的产品应避免与小孩接触；

适用于工业用途，不能将本司产品植入或注入人体。

如果使用汇瑞单组分有机硅电子胶时，胶的厚度需要超过6mm以上的，建议使用汇瑞双组分有机硅电子胶。

【储存与包装】 本产品需在-10-25℃的阴凉干燥环境中贮存，在25℃以下贮存期为6-8个月。；

此类产品属于非危险品，可按一般化学品运输。小心在运输过程中泄漏！

过保存期限的产品应确认有无异常后方可使用； 300ML/支，25支/箱；