

将水泥基渗透结晶型防水材料按粉料：水=3：1（重量比）调成水泥基渗透结晶型防水涂料，在孔洞周围150厘米范围内，抹一层涂料。

修漏变形缝：a、渗漏位置找出变形缝的渗漏水位置，用色笔划出；b、清理变形缝将变形缝渗漏处的酥松混凝土碎块清理干净；c、填背衬材料缝内填聚苯乙烯或聚乙烯泡沫塑料；d、填塞遇水膨胀橡胶止水条在泡沫塑料上面填塞遇水膨胀橡胶止水条，要求压紧、固定；f、填塞防水堵漏材料用水泥基渗透结晶型防水材料配成腻子（粉料：水=4：1）填塞缝及两侧各100厘米；g、卷材盖缝表面用高聚物改性沥青防水卷材（SBS卷材）盖缝，卷材宽度不小于300厘米。地面裂缝修漏处理a、找出地面裂缝位置将地面清理干净，逐渐找出地面裂缝位置，并将待修裂缝用笔划出；b、裂缝剔槽在地面裂缝处剔凿出20厘米宽、25厘米深的凹槽。用水将缝内灰渣杂物冲掉，并擦去表面明水；c、槽内刷灰浆将水泥基渗透结晶型防水材料按粉料：水=3：1（重量比）调成灰浆，在槽内和槽口两侧面宽150厘米处涂抹一层，厚约2厘米。（当有水渗出时应先用水不漏堵漏止水）；d、缝槽内填防水腻子当槽内灰浆层干燥约10分钟有粘性的时候，用水泥基渗透结晶型防水材料按粉料：水=4：1（重量比）拌成腻子料填满槽沟，与地面平齐，并用腻子刀刮平压实；e、涂刷涂料用水润湿填缝表面，在300厘米宽范围内再刷一道水泥基渗透结晶型防水涂料（粉料：水=3：1）；f、湿养护所有裂缝均照上述修漏方法处理，当涂层灰浆初凝后，用雾状洁净水进行湿养护3天，每天喷2～3次。养护期内避免碰坏涂层。墙面、地面涂刷聚合物水泥防水涂料在墙面及地面，满刷四遍聚合物水泥防水涂料（简称JS防水涂料）作为柔性防水层，厚约1.5厘米～2.0厘米，墙面涂刷高度1.5米。a、清理基层将墙面及地面彻底清理干净，无明水，且堵漏工作均已完毕；b、配料将JS防水涂料按粉料：液料：水=10：7～10：2的比例配合搅拌均匀。注：应用手持电动搅拌器搅拌；c、附加层施工在地面与墙面转角处，涂刷宽500厘米的一布二涂附加层（加筋层可用无纺布或玻纤网格布）。要求刷匀、贴平无折皱；d、大面涂刷JS防水涂料墙面及地面可分别涂刷四遍JS防水涂料，涂刷顺序可先墙面、后地面，要求涂刷薄厚均匀，玻纤网格布铺展平整。每遍之间间隔约6～8小时，待上遍涂膜干固后再涂刷下遍涂膜。

质量验收

地下室修漏要严把质量关，认真执行国家标准《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2002）及北京市地方性标准《建筑安装分项工程施工工艺规程》（DBJ/T01-26-2003）的规定。

??????????????

墙面砂浆防水层与柔性防水层及各层之间必须粘结牢固，不得有空鼓、起皮现象。
墙面砂浆防水层及地面防水混凝土应平整、密实，不得有裂纹、起砂、麻面、凹凸不平等现象。

5、墙面砂浆防水层厚度不得少于12厘米；地面防水混凝土厚度不得少于30厘米。

安全及注意事项

严格执行国家《建设工程安全生产管理条例》及《北京市建设规程施工现场安全标准》法规。结合本工程修漏施工，由施工单位制定安全技术措施。

选用防水、堵漏材料均属无污染、无溶剂挥发，不易燃对人体无害的防水材料。

修漏施工全过程严防扰民和损坏物品。

速凝堵漏材料配料后应在30分钟内用完，已干涸的堵漏材料不得再兑水使用。

水泥基渗透结晶型防水浆料及PCM防水砂浆及防水混凝土施工后应及时按期养护，以确保防水质量。

六、成品保护

