

# 国际EAA821环氧腻子(现货)阿克苏环氧腻子

产品名称	国际EAA821环氧腻子(现货)阿克苏环氧腻子
公司名称	武汉市普立森涂料有限公司
价格	185.00/升
规格参数	品牌:国际 型号:821 颜色:灰色
公司地址	武汉市黄浦区祁家湾榆林路80号
联系电话	0510-88554166 18051597785

## 产品详情

种双组份环氧填料。 产品概述

用作防阳极效应层, 并用作钢材点蚀坑的填料。

用于新造船、 维修和保养或在航保养。

预期用途

EAA820-灰色

100% (ISO 3233:1998)

6000 微米干膜厚 (6000 微米湿膜厚) 用作防阳极效应层, 厚达20,000微米可

用作填料

在 6000 微米干膜厚时理论涂布率为 0.17 米/公升, 允许适当的损耗系数

抹涂

产品信息

体积固体份

标准膜厚

理论涂布率

## 施工方法

面漆/光泽 不适用

乙组份 (固化剂)

EAA821

混合比例

甲组份 : 乙组份=1.00 : 1 (体积比)

闪点

甲组份 65 ° C; 乙组份 62 ° C; 混合后 62 ° C

熟化时间

不需要

复涂数据 - 见“限定”一节底材温度

颜色

干燥资料 5 ° C 10 ° C 23 ° C 35 ° C

表干 [ISO 9117/3:2010] 10 小时 9 小时 6 小时 2 小时

硬干 [ISO 9117-1:2009] 48 小时 42 小时 24 小时 12 小时

混合后施工时间 4 小时 3 小时 60 分钟 20 分钟

复涂下列产品时

5 ° C 10 ° C 23 ° C 35 ° C

最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大

可复涂Intergard 和 Intertuf 产品，有关具体建议，请向国际油漆 (International Paint) 咨询。注：

Intergard 821 48 小时 7 天 42 小时 5 天 24 小时 48 小时 12 小时 24 小时