

IncoloyA-286无缝管

产品名称	IncoloyA-286无缝管
公司名称	上海宝屿特种合金有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海沪宜公路1号 - A141
联系电话	021-65213500 13701773682

产品详情

Incoloy A-286

材料牌号：Incoloy alloy A-286 镍基合金

Incoloy A-286镍基合金概述：

Incoloy A-286镍基合金是Fe-25Ni-15Cr基高温合金，加入钼、钛、铝、钒及微量硼综合强化。上海宝屿特种合金可以生产该合金各种形状的变形产品，如盘件、锻件、板、棒、丝和环形件等。Incoloy A-286镍基合金提高合金纯度，限制气体含量，控制低熔点元素含量，并调整热处理制度，从而使合金的热强性和长期使用性能提高。

Incoloy A-286 材料牌号：Incoloy A-286。

Incoloy A-286 相近牌号：A286,UNSS66286(美国)

Incoloy A-286 材料的技术标准：ASTM。

Incoloy A-286镍基合金热处理制度：

Incoloy A-286材料标准规定的Incoloy A-286热处理制度见表1-2；优质Incoloy A-286热处理制度为900 ± 10 ，1~2h,油冷 + 750 ± 10 ，16h，空冷。

材料品种 热处理制度：

棒材、圆饼：980 ~ 1000 ，1~2h，油冷 + 700 ~ 720 ，12~16h,空冷。

热轧板、冷轧板：980 ~ 1000 ，空冷 + 700 ~ 720 ，12~16h，空冷。

冷拉棒：980 ~ 1000 ，1~2h，油冷 + 700 ~ 720 ，16h,空冷。

环件毛坯：980 ~ 990 ， 1 ~ 2h ， 油冷 + 700 ~ 720 ， 16h,空冷。

冷墩用冷拉丝：980 ~ 1000 ， 水冷或油冷 + 700 ~ 720 ， 16h,空冷。

注:冷拉棒和冷拉丝标准规定，性能检验不合格时，可以不大于760 时效16h，合格后交货。

IncoloyA-286镍基合金品种规格与供应状态：

IncoloyA-286镍基合金品种分类：上海宝屿特种合金可生产各种规格的IncoloyA-286无缝管，IncoloyA-286钢板，IncoloyA-286棒材，IncoloyA-286圆钢，IncoloyA-286带材，IncoloyA-286丝材，IncoloyA-286圆饼，IncoloyA-286环形，IncoloyA-286锻件。

IncoloyA-286镍基合金交货状态：上海宝屿特种合金IncoloyA-286无缝管：固溶酸白状态交货，可定尺；IncoloyA-286板材经固溶、酸洗、矫直和切边后供应；IncoloyA-286带材经冷轧、固溶软态、去氧化皮交货；IncoloyA-286棒材以锻轧状态、表面磨光或车光供应；IncoloyA-286圆饼和环坯以锻态供应；IncoloyA-286环件以固溶状态供应；IncoloyA-286丝材以固溶酸洗盘状或直条状、固溶直条细磨光状态交货。

上海宝屿特种合金有限公司成立于2004年，专业生产销售镍基合金、高温合金、耐蚀合金等特种合金钢、不锈钢。

上海宝屿特种合金生产材质包括：镍基合金（Incoloy800、Incoloy825、Inconel600、Inconel601、Inconel625、Inconel718、HastelloyC-276、HastelloyC4、HastelloyB2、Monel400、K-500等）、高温合金（GH2132、GH3030、GH3039、GH4169、GH4145、GH625等）、超级不锈钢（2205、2507、904L、254SMo、1.4529、F44、F60）、耐蚀合金（NS111、NS112、NS142、NS143、NS312、NS333、NS334）等特种合金。产品包括圆钢、锻件、法兰、无缝管、焊接管、冷拉丝、钢带、焊材等，广泛用于石油化工、航天航空、制药造纸、食品工业、电力船舶、海洋运输、等众多领域，所有产品均严格按照GB（国标）、ASTM/ASME（美标）、JIS（日标）等标准生产检测。