

氯磺化聚乙烯底漆

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 氯磺化聚乙烯底漆 |
| 公司名称 | 郑州青腾涂料有限公司 |
| 价格 | 20.00/公斤 |
| 规格参数 | 颜色:各色 规格:20kg 保质期:12个月 |
| 公司地址 | 郑州高新技术产业开发区玉兰街79号2号楼2单元4层218室 |
| 联系电话 | 0371-67997972 15038093919 |

产品详情

氯磺化聚乙烯底漆 一、组成：本产品是由特种合成橡胶--氯磺化聚乙烯树脂与各种颜料、填料、有机溶剂等构成的成分一和各种改性树脂、硫化剂等构成的成分二组成。两组份按规定比例分装供应。二、性能：本产品具有优异的综合性能，良好的机械物理性能。尤其是弹性和耐寒性能优异，具有优异的耐候性、耐臭氧性和耐水、耐酸碱等性能，且难燃自熄。三、用途：可以广泛用于室内外各种轻重金属和水泥结构的表面，起到防锈、防腐蚀的保护作用，可涂覆于不同环境下使用的铁路桥梁、高压输电塔、集装箱、海上钻探及采油设备，各种车辆底盘、重型机械、船舶、设备与管道、煤气工程储气柜等。

四、技术指标：项目指标底漆中层漆面漆细度，um

65 55 50 附着力，级 1 2 2 干燥时间分钟表干

2 2 2 实干 24 24 24 固体含量（成分一）% 74 74 76

防腐性 30%硫酸 7天不起泡，不脱落，不生锈 30%氢氧化钠 7天不起泡，不脱落，不生锈

30%氯化钠 7天不起泡，不脱落，不生锈 五、施工参考：该漆具有施工周期短，费用低，可采用多种涂装方法。如：喷涂、刷涂、滚涂等。施工表面和配套涂层的选择以及涂层厚度主要根据防腐要求确定。

漆膜干燥方法可以烘烤（80 -85 ，6h），也可以室温干燥48h，但应有1-2周的保养期后投入使用。

为防止大面积施工时漏涂的情况，底漆有铁红，云铁两种颜色，可交替涂装。

联系电话：15038093919（微信同步）

我公司生产的其他热销产品有：

各种重防腐油漆、防锈油漆、环氧类油漆、丙烯酸类油漆、聚氨酯类油漆、丙烯酸聚氨酯类油漆、氟碳类油漆、氯化橡胶类油漆、氯磺化类油漆、高氯化类油漆、有机硅类油漆、地坪类油漆、沥青类油漆、

过氯乙烯类油漆、特种类油漆、金属类油漆、船舶类油漆、特种防腐类油漆、醇酸类油漆、硝基类油漆、氨基类油漆、酚醛类油漆、无机富锌底漆、环氧富锌底漆、云铁中层漆、耐油抗静电漆、环氧煤沥青漆、环氧酯底漆、硝基漆、高氯化聚乙烯漆、氯磺化聚乙烯漆、氯化橡胶漆、环氧地坪漆、聚氨酯地坪漆、氟碳漆、有机硅耐高温漆、防火涂料、氰凝漆、互穿网络漆、聚凝防腐漆、硼钡酚醛漆、马路划线漆、航标漆、烘干磁漆、无光闪光漆、镀锌漆、红丹防锈漆、银粉防腐漆、导静电漆等。