

聚氨酯清漆施工注意条件、批发价格

产品名称	聚氨酯清漆施工注意条件、批发价格
公司名称	济宁市奥辉树脂有限公司
价格	25.00/kg
规格参数	表干:4h 实干:24h 固含量:85%
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺运河电厂运煤路西
联系电话	13188814988 15563748588

产品详情

奥辉油漆-聚氨酯漆清漆

清漆 聚氨酯清漆 张经理：15563748588

一、组成：

该漆是由丙烯酸树脂、增塑剂和特种助剂混溶，二甲苯、醋酸丁酯（7:3）对稀而成，双组份。乙组份：异氰酸酯缩二脲固化剂甲组份：乙组份=100:35.

二、特性：

该漆为双组份罩光清漆，水白色、光泽高、附着力强、硬度好、柔韧性和具有良好的耐候性、耐碱性、耐水性和优良的耐化学药品等特性。

三、用途：

该漆适用于工程机械、大型钢结构、各类机床、农用机械、化工设备、各类管件、汽车、桥梁、印刷机械、办公用品、木器和湿热地区各类设备罩光保护作用。

四、指标：

项 目	指 标
容器中状态	搅拌混合无硬块的均匀液体
颜色与外观	符合标准范围，漆膜透明光亮
光泽·% (60°)	94
粘度：(涂-4标)·S	40-60
细度·um不大于	10

固体含量%，		45
干燥时间不大于	表干 25 ± 2 h	1
	实干 25 ± 2 h	24
硬度·级（双摆针）		0.65
附着力·级（划圈法）		1
柔韧性·级		1
冲击·kg		50
耐水性（浸入GB6682三级水中）·24h		不起泡、不脱落
耐油性（浸GB/T2536-81变压器油中）·48h		通过试验
耐盐雾·h		1000
配套性		好

五、施工参考：

- 1、将甲、乙组份提到施工现场，用专用工具打开桶盖，用干净的木棍或铁棍（有条件的用机械搅拌），将该漆上下搅拌均匀。
- 2、根据制造厂家对该漆的配比要求，用计量器具按比例配置，搅拌2分钟，放置15分钟后，根据施工粘度的要求，用X-10稀释剂调整粘度，并且用120目罗布进行过滤。
- 3、在喷涂前首先将被涂的设备的表面漆上的各类油污、杂质清洗干净，再用吸尘器或人工将设备表面的粉尘清理干净。
- 4、操作工在施工前必须穿齐劳动保护用品，及时清理喷涂厂地的环境卫生，打开车间排风设备、保持车间的通风，方可施工。
- 5、在喷涂前首先打开气泵10分钟，将气泵缸内的潮气和净化储缸内的积水冲洗干净，气泵的工作压力2-4公斤，双枪喷涂4-6公斤，喷枪与被涂设备走枪距离为20-40公分。
- 6、施工完毕后，所用的工具、喷枪必须清洗干净，剩余的漆、稀释剂、固化剂必须将桶盖封严。