

环氧面漆各色出厂价格、带票含税报价

产品名称	环氧面漆各色出厂价格、带票含税报价
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺运河电厂运煤路西
联系电话	15563179214 17564303214

产品详情

环氧面漆各色出厂价格、带票含税报价

主要组成 环氧防腐面漆以环氧树脂、颜料、助剂和溶剂等组成的漆料为乙组份，另一组份为特种环氧固化剂的双组份自干涂料。

主要特性 漆膜坚硬；

干燥性能超群；

高附着力，良好的三防性能，良好的耐磨性能。

主要用途 环氧防腐面漆广泛用于各种酸、碱、盐环境下的钢结构防腐面漆。

技术指标

干燥时间：标准厚度单涂层，25℃，

表干 4小时，实干 24小时

附着力： 1（划圈法，级）

冲击强度：50kg·cm

弯曲实验： 1mm

耐酸性（10%硫酸液，10天）：不起皱，不起泡，不脱落

耐碱性（10%氢氧化钠液，10天）：不起皱，不起泡，不脱落

包装规格 漆：20千克/厅，固化剂：4千克/厅。

基本参数 配比：漆料：H-1固化剂 = 4：1（重量比）

施工时限：8h，（25℃）

理论用量：150~250g/m²

完全固化：7天

建议涂装道数 作防腐面漆，涂装二道，50±5 μm/道

配套用漆 作为防腐面漆，与H53-88环氧富锌底漆、H53-86云铁环氧中间漆配套用于室内外。

表面处理 环氧防腐面漆涂漆基要达到洁净、无油污、灰尘等所有污物。

涂装方法 无气喷涂：稀释剂：X-17专用稀释剂

稀释率：0~15%（以漆料重量计）

喷嘴口径：约0.4~0.5mm

喷出压力：15~20Mpa

空气喷涂：稀释剂：X-17专用稀释剂

稀释率：20~40%（以漆料重量计）

喷嘴口径：约2.0~2.5mm

喷出压力：0.3~0.5Mpa

滚涂/刷涂：稀释剂：X-17专用稀释剂

稀释率：0~20%（以漆料重量计）

储存期限 存放于阴凉、干燥、通风处，漆料一年，固化剂六个月。

注意事项 1.施工前先阅读使用说明；

2.用前将漆料与固化剂按要求配比调好，用多少配多少，搅拌均匀后使用，8小时内用完；

3.施工过程保持干燥清洁，配漆后固化剂包装桶必须盖严，以免胶凝；

4.施工及干燥期间，相对湿度不得大于85%，本产品涂装后须7天后才能交付使用。