

# 环氧富锌底漆厂家产品上市价格

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 环氧富锌底漆厂家产品上市价格          |
| 公司名称 | 山东奥辉漆业集团有限公司            |
| 价格   | 15.00/公斤                |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 山东省济宁市任城区二十里铺运河电厂运煤路西   |
| 联系电话 | 15563179214 17564303214 |

## 产品详情

### 环氧富锌底漆厂家产品上市价格

富锌防腐环氧涂料又称环氧富锌底漆指的是由环氧树脂为基本原料再加以聚酰胺、锌粉、助剂而成的防腐涂料，它具有阴极保护作用及优异的防锈性能是一种性能非常好的化学保护防腐涂料。环氧富锌底漆可用于矿山、井架、造船、港口码头、钢结构、桥梁、铁塔、石油管道、化工、冶金等行业的钢结构、设备表面等，作为基层防腐底漆。也可作为保养底漆和用作镀锌板表面的防腐涂料。

### 环氧富锌防腐涂料

#### 一、产品组成及特性：

富锌底漆是由环氧树脂为基料配经聚酰胺、锌粉、助剂而成。涂膜中锌含量高，具有阴极保护作用 and 优异的防锈性能，是性能优异的电化学保护涂料。

#### 二、产品用途

环氧富锌底漆可用于矿山、井架、造船、港口码头、钢结构、桥梁、铁塔、石油管道、化工、冶金等行业的钢结构、设备表面等，作为基层防腐底漆。也可作为保养底漆和用作镀锌板表面的防腐蚀底漆。

#### 三、技术指标：

项目

指标

外观

灰色、平整

在容器中的状态

搅拌均匀后无硬块

冲击强度 (kg · cm)

50

适用期 (h)

5

柔韧性 (mm)

1

环氧树脂检验

环氧树脂存在

干燥时间：表干 (h)

< 2

附着力 (划圈法)

实干 (h)

24

耐3%盐水

72h不起泡、不脱落

四、注意事项：

(1) 涂装前基铁表面处理应达到Sa2.5级的标准，并保持基铁干燥。阴雨天或相对湿度大于75%时，应停止施工。

(2) 一次用不完的涂料按比例计量配制。并搅拌均匀，熟化30分钟后使用，涂装时经常搅拌。

(3) 本涂料的贮存保质期为十二个月。超期应检验各项技术指标，符合指标要求的仍可继续使用。

(4) 本涂料应贮存在防凉干燥的库房，运输及贮存要远离热源、隔绝火源。施工时严禁烟火。