

佰丽安环氧乙烯基玻璃鳞片防腐面漆

产品名称	佰丽安环氧乙烯基玻璃鳞片防腐面漆
公司名称	济宁市通和信息科技有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	品牌:佰丽安 型号:环氧乙烯基玻璃鳞片防腐面漆 产地:济宁
公司地址	济宁市金宇路47号汇景国际城B座七层15号房
联系电话	15063787017

产品详情

厂家直销各种油漆涂料生产批发厂家，长期与山东大学化工学院，山东科技大学涂料研究院等科研院校合作，成功的开发了一系列的高质量产品：环氧富锌底漆，环氧煤沥青漆，环氧树脂防腐漆，环氧导电防腐漆、凉凉胶隔热防腐漆、

玻璃鳞片防腐涂料、氯磺化聚乙烯防腐漆、氯化橡胶防腐漆、有机硅耐高温漆，无机硅耐高温漆、金属氟碳漆、聚氨酯漆、锤纹漆、磁漆等多种类型的油漆涂料。

产品自投放市场以来，以其特有的优势，深受顾客的青睐，畅销于全国各地，可来厂实地考察。

环氧乙烯基玻璃鳞片防腐面漆

组 成

由改性树脂、玻璃鳞片及其它颜料、填料、助剂、固化剂等组成的双组份玻璃鳞片面漆。

性 能 优良的抗水性及抗化学药品的渗透性、附着力强，机械强度高，既具有较理想的防腐蚀性，又具有一定的装饰性。

用 途 钢铁构件及水泥砼施作面漆，亦可作中间涂层。

颜 色 各种颜色。

密 度 约1.25/m²

湿膜厚度 300 μm

干膜厚度 150 μm

配 比 甲组份漆浆：乙组份固化剂 =5:1

闪 点 35

熟化时间 25 30min

适用期 25 3h

干燥时间 25 表干2h 实干24h

复涂间隔 25 24h 最长7天。

涂装方法 高压无空气喷涂、刷涂、滚涂

稀释剂及用量 专用稀释剂，< 5%

前道配套涂料 玻璃鳞片防锈底漆、环氧富锌底漆、环氧云铁防锈漆。

包 装 甲组份20kg 乙组份4kg

注意事项 施工环境低于10 固化反应迟缓。

存 储 期 12个月