

厂家直销特效电镀真金防变色剂

产品名称	厂家直销特效电镀真金防变色剂
公司名称	佛山市南海太洋电镀防腐原料有限公司
价格	80.00/公斤
规格参数	1:25公斤一桶
公司地址	广东省佛山市南海区盐步镇新华街铺A区
联系电话	0757-88567252 13143171703

产品详情

简介：

TY118是本司历经10多年自主研发的一种真金水性保护剂，工件经本品处理不影响原有性能和外观，特别是针对电子零件之镀金效果显著。8-10%的保护剂浸泡耐盐雾可达48-72小时以上，如需增加耐盐雾时间增加浓度即可，该产品在盐雾、酸雾、老化、助焊、阻抗、抗变色等方面都表现出优异性能，从而帮助电镀商实现对完美电镀表面和高品质产品的追求。

产品完全符合欧盟ROHS绿色指令。同时，产品亦不含任何其它重金属，如三价铬等，对人体及环境十分安全可靠。

建浴条件：

药品名称	建浴量 (ml/L)	备注
金保护剂 (TY118)	80-120ml/L	建浴及补给

建浴方法：

1. 先加入纯水。
2. 加100ml/L的TY118。
3. 加纯水至最终体积。

使用条件：

参数	操作范围	标准操作条件
温度	35-45	40
TY118	80-120ml/L	100ml/L
时间	2 – 5min	3min

补充方式：

1. 以补充液面损失方式补充。例如：浸泡液带出损失10L，即补充9.5L纯水，500ml TY118。
2. 定期更新，视生产量而定，一般一个月更新一次，或耐盐雾时间下降即更新保护液。

操作流程：

镀金 水洗回收 水洗 金保护处理（TY118） 纯水洗（或不水洗）干燥（80-90）

设备：

1. 镀槽：PP、PE
2. 加热器：石英加热器
3. 搅拌：机械搅拌

防变色、防腐蚀能力：

对于金镀层：在盐雾测试中72小时以上不生锈。

储存注意事项：

1. 建议产品贮于5-35 的干燥、清洁处。
2. 避免阳光直接照射。
3. 在有效期内使用。

盐雾测试条件：

1. 5% NaCl溶液
2. 实验室温度：35
3. 喷雾压力：1.3kg/cm²
4. 喷雾量：0.83ml/hr
5. 时间：72小时