

# 环氧云铁中间漆品牌代理价格、防腐中间漆厂家

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 环氧云铁中间漆品牌代理价格、防腐中间漆厂家   |
| 公司名称 | 山东奥辉漆业集团有限公司            |
| 价格   | 15.00/公斤                |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 山东省济宁市任城区二十里铺运河电厂运煤路西   |
| 联系电话 | 15563179214 17564303214 |

## 产品详情

环氧云铁中间漆品牌代理价格、防腐中间漆厂家

产品名称：环氧云铁防中间漆

型号：

规格：

产品详情

**主要组成** 该产品是以中分子环氧树脂、云母氧化铁、助剂和溶剂等组成的漆料为乙组份，另一组份为特种聚酰胺固化剂的双组份自干涂料。

**主要特性** 优良防锈保护作用；

漆膜硬度高；

耐高温，不影响焊接性能；

干燥性能超群；

高附着力，良好的机械性能。

**主要用途** 广泛用于冶金、集装箱、各类机动车辆、工程机械钢板预处理抛丸，特别适合于钢结构防锈使用，是理想的金属防锈保养底漆和环氧富锌底漆及无机富锌底漆的中间漆。

**技术指标** 漆膜外观：铁红色、或灰色，漆膜平整光滑；

干燥时间：标准厚度单涂层，25℃，

表干 2小时，实干 24小时

铅笔硬度： HB

附着力： 2（划圈法，级）

冲击强度：50kg·cm

弯曲实验： 1mm

耐盐水（3%NaCl液）168H：不起泡，不生锈

耐硝基性：不咬起，不起泡

包装规格 漆：24千克/厅，固化剂：2.4千克/厅。

基本参数 配 比：漆料：固化剂 = 10：1（重量比）

施工时限：8h，（25℃）

理论用量：200~250g/m<sup>2</sup>

复涂间隔时间 20℃ 24H；30℃ 16H

建议涂装道数 作防锈底漆，涂装一道，55±5μm

作中间底漆，干膜厚度 100±5μm

配套用漆（前道）H53-88环氧富锌底漆

E06-2无机富锌底漆的中间漆

（后道）S04-14各色聚氨酯漆，

H04-18 各色环氧面漆，

BN04-1各色丙烯酸聚氨酯面漆

表面处理 涂漆基要达到洁净、无油污、灰尘等所有污物，并喷砂或抛丸处理，达到瑞典Sa2.5级，手工机械除锈达到St2-3级。

涂装方法 无气喷涂：稀释剂：X-17 专用稀释剂

稀释率：0~25%（以漆料重量计）

喷嘴口径：约0.4~0.5mm

喷出压力：15~20Mpa

空气喷涂：稀释剂：X-17专用稀释剂

稀释率：30~50%（以漆料重量计）

喷嘴口径：约1.8~2.5mm

喷出压力：0.3~0.5Mpa

滚涂/刷涂：稀释剂：X-17专用稀释剂

稀释率：0~20%（以漆料重量计）

储存期限 存放于阴凉、干燥、通风处，漆料一年，固化剂六个月。

注意事项 1.施工前先阅读使用说明；

2.用前将漆料与固化剂按要求配比调好，用多少配多少，搅拌均匀后使用，8小时内用完；

3.施工过程保持干燥清洁，配漆后固化剂包装桶必须盖严，以免胶凝；

4.施工及干燥期间，相对湿度不得大于85%，本产品涂装后须1天后才能交付使用。

欢迎各界人士来电详询！联迪人将以热情的服务为您提供优质的产品！让您用低廉的价格买到优质的产品，您无需担心色差问题，因为我们会为您免费寄样。