

# 环氧防腐面漆产品价格每公斤行情

产品名称	环氧防腐面漆产品价格每公斤行情
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺运河电厂运煤路西
联系电话	15563179214 17564303214

## 产品详情

环氧防腐面漆产品价格每公斤行情

专业防腐环氧面漆双组份涂料、规格标准

基本简介

环氧面漆以环氧树脂为主要成膜物质，配以颜料、溶剂生产而成，漆膜颜色多样，具有一定的装饰性。环氧面漆为双组份涂料，具有非常致密的交联密度，防腐性强，耐大部分溶剂，对钢材和底漆的附着力优异，耐水性较好，对基材有非常好的保护性。

环氧面漆适合用于室内环境、水下或不受紫外线照射的区域，环氧面漆不耐紫外线照射，避免涂层粉化。在光照充足的室外环境不可使用，可采用高耐候性的涂料如丙烯酸聚氨酯面漆、氟碳面漆等。

设计用途

环氧面漆主要用于室内环境、避光、不受紫外线照射的区域，也适用于潮湿、湿热、碱性环境涂装。环氧面漆可适用于各类机械设备、水处理设施、管道内壁、水箱、室内钢结构、游泳馆设施等。

?

施工工艺

基材处理

被涂的金属表面，必须彻底清除油污、氧化皮、铁锈、旧涂层等，可采取抛丸或喷砂方法，达瑞典除锈标准sa2.5级，粗糙度达30-70 μm;也可采用手工除锈方法，达瑞典除锈标准ST3级，粗糙度达30-70 μm。

涂料应在表面处理完成后4h内施工于准备涂装的表面上，当所处环境的相对湿度不大于60%时，可以适

当延时，但最长不应超过12h，不管停留多长时间，只要表面出现返锈现象，应重新除锈。

## 涂料混合

环氧面漆与固化剂严格按照比例5:1混合，加入环氧稀释剂，使用动力工具搅拌均匀，静置熟化20分钟，使漆料充分混合。混合好的涂料在规定的适用期内用完，如时间过长涂料胶化，请勿使用。

## 施工涂装

预涂完成防锈底漆，可选用环氧底漆，聚氨酯底漆等，底漆实干后覆涂本产品。推荐采用喷涂工艺，膜厚在60-80  $\mu\text{m}$ 适宜。

## 注意事项

- 1、本产品不宜用在室外、光照强的地区
- 2、被涂基材温度需要大于露点3℃，避免表面结露

## 配套推荐

### 钢铁基材

环氧底漆+环氧面漆

环氧富锌底漆+环氧面漆

环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆

不锈钢、铝合金、镀锌钢材

HD1000环氧底漆+环氧面漆