

设备安装工程的座浆敦及混凝土垫层施工用料 座浆料

产品名称	设备安装工程的座浆敦及混凝土垫层施工用料 座浆料
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	1500.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 型号:CGM 产地:青岛
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

产品详情

CGM座浆料

一、产品特点

CGM座浆料是一种以水泥为胶结材料、配以复合外加剂和高强骨料，现场加水搅拌后即可使用，具有无收缩、高强、易施工等特性的专用座浆料，适用于各种设备垫板座浆。

- 1、早强高强：1天强度可达35MPa以上。
- 2、大流态：可填充全部空隙，满足二次灌浆的要求。
- 3、无收缩：保证设备与基础之间紧密结合。
- 4、低温施工性：允许在-10 气温下进行室外施工。
- 5、耐久性强：本品属无机胶结材料，使用寿命大于基础混凝土的使用寿命。经上百万次疲劳试验，50次冻融循环实验强度无明显变化。在机油中浸泡30天后强度明显提高。

二、适用范围

- 1.CGM座浆料主要应用于设备安装工程的座浆敦及混凝土垫层施工。 技术性能
- 2.CGM座浆料强度及膨胀率等技术指标如下：

检测项目		性能要求
抗压强度，MPa	1d	20
	3d	40
	28d	60
膨胀率，%		0.02

三、使用方法

1. 对基础表面进行凿毛，或采用[加固](#)专用界面剂J-303[混凝土](#)再浇剂做界面处理。

凹凸表面高差应控制在2cm以上。表面应处理干净，不应有油污、浮灰和松动

混凝土等，在浇灌一次座浆料前24h，对[混凝土基础](#)表面进行湿润，座浆前1小时应

水湿润基础表面，座浆开始时应清出表面积水。

根据垫板尺寸和座浆高度制作梯形模体。

2. 浆料拌合时根据厂方提供的用水量范围采用人工或机械搅拌，必须均匀。

3. 将搅拌好的座浆料注入以就位的模体内，浇筑时应分层捣固，每层厚度宜控制在50mm左右，浆料表层形状应是中间高四周低的弧形，利于放置垫板时排除空气。

4. 当座浆料表面水迹消失后（根据施工环境温度而定）即可放置垫板并测定标高，垫板放置座浆料上应用手压住，用木锤敲击垫板表面，使其平稳下降，敲时不得斜击。垫板下降至规定标高后停止敲击，再次复查垫板标高。

5. 覆盖草袋等物品浇水养护，养护期间不得碰撞和震动。

四：包装储运

[标准包装规格](#)为50kg ± 0.5kg

/袋，宜储存在干燥、通风环境中，防水、防潮，未开封状态下保质期为6个月，可按一般货物[运输](#)。