

## 环氧磷酸锌防锈底漆价格及适用范围

产品名称	环氧磷酸锌防锈底漆价格及适用范围
公司名称	济宁市奥辉树脂有限公司
价格	18.00/kg
规格参数	表干:4h 实干:24h 固含量:85%
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺运河电厂运煤路西
联系电话	13188814988 15563748588

## 产品详情

### 济宁厂家供应环氧磷酸锌底漆

环氧磷酸锌底漆 磷酸锌底漆 环氧底漆 张经理：15563748588

包装规格：25kg/桶

价格：400元/桶，量大可优惠

组成：组分一由环氧树脂、磷酸锌、其他防锈颜料、填料、溶剂、助剂等组成，组分二为固化剂。

特性：1、双组份油漆，可以室温自干

- 2、优异的老化重涂性能
- 3、能抗多种化学品的泼溅和烟雾腐蚀
- 4、易于刷涂、滚涂和喷涂
- 5、配方中不添加铅和汞，是绿色环保涂料
- 6、优异的附着力
- 7、能用环氧和聚氨酯作面漆

用途：适用于任何工业环境下的钢材表面，如桥梁、机器、管道、储罐等。也可用于民用区域如学校、

商业建筑及交通设施的设备的防腐保护，相比红丹防锈漆环保性能佳。

技术参数：

项目	通用底漆
容器中状态	搅拌混合后无硬块，呈均匀状态
不挥发物含量/%	55
表干	4
实干	24
涂膜外观	正常
弯曲试验/mm	2
耐冲击性/cm	50
划格试验(间距1mm)/级	1
耐盐水性(浸入3%NaCl溶液中168h)	无异常
耐盐雾性(120h)	划线处单向锈蚀 2.0mm，未划线区无起泡、生锈、开裂、剥落等现象

注意事项：

- 1、环氧磷酸锌底漆在储存过程中，会有一些的沉淀现象。使用前应先将漆料彻底拌匀。
- 2、本产品是由A和B组成的双组分涂料。使用时必须将两个组分按规定的配比混合拌匀。混合后的产品必须在规定时间内用完。
- 3、暂停作业时，勿让漆料留在漆管、喷枪或喷涂设备中，应用可喜德X004彻底冲洗所有设备，以免漆料固化而堵塞喷涂设备。
- 4、被涂物体表面温度必须至少高于露点3℃。一方面为了避免被涂表面有凝液存在，从而影响涂料的粘结性能。另一方面在涂覆过程中及刚涂覆完的表面如发生水汽冷凝，会影响表面光泽度及颜色。
- 5、由于本环氧磷酸锌底漆含有挥发性有机溶剂，因此在封闭空间内使用时，必须确保良好的通风。

厂家免费提供技术指导和支持，产品如有任何问题厂家24小时内（偏远地区48小时之内）派技术人员上门解决。

完善的客户服务人员和专业的技术人员，为客户排忧解难。

奥辉漆业专业生产醇酸调和漆，醇酸防锈漆，醇酸磁漆，自干锤纹漆，自干闪光漆，环氧类漆，环氧脂漆，丙烯酸漆，聚氨酯漆，有机硅漆，氟碳类漆，氯化橡胶漆/氯磺化类漆等多种工业用漆，产品种类多，应用范围广。有意者电联，量大从优！