PA66德国朗盛AKV50

产品名称	PA66德国朗盛AKV50
公司名称	东莞市奥亚塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:PA66德国朗盛AKV50厂价直销 规格:25千克/包 包装:原厂原包袋装
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省东莞市
联系电话	13794872977 18128015760

产品详情

PA66德国朗盛AKV50服务热线：18128015760或0769-87120762刘先生如需获取详细物性资料，材质报告等等，请联系我司索取。 微信：18128015760 qq：283780869 qq邮箱：283780869@qq.com 价格：电议或面议 服务热线：18128015760或0769-87120762刘先生

PA66德国朗盛AKV50简单物性描述如下：

DURETHAN

PA66

AKV50 000000

产品描述

制造商朗盛化学有限公司

材料标示>PA66-GF50%<

颜色本色/Natural

材料特性填充物为50% 玻璃纤维增强材料

材料形状颗粒状/Pellet

加工方式注射成型/Injection molding

测试单位转换:

MPa kgf/cm² psi ℃ ℉

物理性能条件测试标准数据单位

比重ISO 11831.57g/cm

收缩率MD2.0mmISO 294-40.23%

收缩率TD2.0mmISO 294-41.30%

吸水性(23°C, 50RH)ISO 621.40%

机械性能条件测试标准数据(常态)数据(湿态)单位

拉伸强度23°CISO 527-2220170MPa

断裂伸长率23°CISO 527-22.504%

拉伸模量23°CISO 527-21570010700MPa

弯曲强度23°CISO 178370250MPa

弯曲模量23°CISO 1781400010300MPa

简支梁缺口冲击强度23°CISO 179/1eA1923kJ/m

简支梁缺口冲击强度-30°CISO 179/1eA1515kJ/m

简支梁无缺口冲击强度23°CISO 179/1eU9595kJ/m

简支梁无缺口冲击强度-30°CISO 179/1eU100100kJ/m

悬壁梁缺口冲击强度23°CISO 180/1A1418kJ/m

悬壁梁缺口冲击强度-30°CISO 180/1A1111kJ/m

悬壁梁无缺口冲击强度23°CISO 180/1U1418kJ/m

悬壁梁无缺口冲击强度-30°CISO 180/1U1111kJ/m

热性能条件测试标准数据单位

热变形温度0.45MPa 未退火ISO 75-2/Bf250°C

热变形温度1.80MPa 未退火ISO 75-2/Af250°C

熔融温度ISO 11357-3263°C

阻燃性条件测试标准数据单位

防火等级UL-943.20mmHB

注射成型条件条件建议值单位

干燥温度70-80 ° C

干燥时间4.0-12Hr

建议水份含量<=0.20%

料筒后部温度250-280 ° C

料筒中部温度260-290 ° C

料筒前部温度270-300 ° C

喷嘴温度270-310 ° C

模具温度60-140 ° C