

PA66法国罗地亚A216V33

产品名称	PA66法国罗地亚A216V33
公司名称	东莞市奥亚塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:PA66法国罗地亚A216V33 价格 规格:25千克/包 包装:原厂原包装袋
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省东莞市
联系电话	13794872977 18128015760

产品详情

PA66法国罗地亚A216V33服务热线：18128015760或0769-87120762刘先生如需获取详细物性资料，材质报告等等，请联系我司索取。 微信：18128015760 qq：283780869 qq邮箱：283780869@qq.com
价格：电议或面议 服务热线：18128015760或0769-87120762刘先生

PA66法国罗地亚A216V33简单物性描述如下：

TECHNYL

PA66

A216V33

产品描述

制造商法国罗地亚

材料标示>PA66-GF33%<

颜色本色/Natural

用途一般用途

材料形状颗粒状/Pellet

加工方式注射成型/Injection molding

测试单位转换:

MPa kgf/cm² psi

物理性能条件测试标准数据单位

比重ISO 11831.39g/cm

吸水性(23 ° C, 50RH)ISO 620.78%

机械性能条件测试标准数据(常态)数据(湿态)单位

拉伸强度23 ° CISO 527-2195135MPa

断裂伸长率23 ° CISO 527-23.64.0%

拉伸模量23 ° CISO 527-2105007900MPa

简支梁缺口冲击强度23 ° CISO 179/1eA1216kJ/m

简支梁无缺口冲击强度23 ° CISO 179/1eU8996kJ/m

悬臂梁缺口冲击强度23 ° CISO 180/1A1217kJ/m

热性能条件测试标准数据单位

热变形温度1.80MPa 未退火ISO 75-2/Af255 ° C

线膨胀系数TDISO 11359-22.5E-5cm/cm / ° C

电气性能条件测试标准数据单位

体积电阻IEC 600931.0E+15 .cm

表面电阻IEC 600936.0E+14 .cm

绝缘强度IEC 60243-140KV/mm

介电常数23 ° CIEC 602503.751 MHz

耗散因数23 ° CIEC 602500.011 MHz

相对漏电起痕指数IEC 60112600V

阻燃性条件测试标准数据单位

防火等级UL-941.60 mmHB

氧指数ISO 4589-223%

注射成型条件条件建议值单位

干燥温度70-80 ° C

干燥时间4.0-12Hr

建议水份含量 \leq 0.20%

料筒后部温度250-280 ° C

料筒中部温度260-290 ° C

料筒前部温度270-300 ° C

喷嘴温度270-310 ° C

模具温度60-140 ° C