

# 氯化橡胶漆单组份防腐漆厂家直销

产品名称	氯化橡胶漆单组份防腐漆厂家直销
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	18.00/公斤
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺运河电厂运煤路西
联系电话	15563179214 17564303214

## 产品详情

氯化橡胶漆单组份防腐漆厂家直销

产品名称：氯化橡胶面漆氯化橡胶漆

氯化橡胶面漆

组成：

本产品是由氯化橡胶、增塑剂、颜料等经研磨调制而成。

特点：

该漆漆膜坚韧，具有优良的耐候性，耐海水性及耐化学品性能。

用途：

可做船舶、海上设施、石油平台、化工户外管道及钢梁结构、罐槽等防腐之用。

技术要求：

颜色 各色

闪点 28

干燥时间25 表干 2小时 实干 18小时

漆膜厚度 湿度80微米 干膜约35微米

理论用漆量 约120g /m<sup>2</sup>

涂漆间隔时间25 10~24小时

建议涂刷道数 2 - 3道 70 - 100微米

稀释剂 氯化橡胶稀释剂

前道漆配套 氯化橡胶系列防锈漆，环氧系列防锈漆，氯磺化系列防锈漆

涂装方式 可根据不同情况选择刷涂、滚涂、无空气高压喷涂

表面处理、施工条件及安全贮运：

被涂物表面漆膜完好，无水、油污、灰尘等，底漆如超过间隔期限，应进行拉毛处理。

钢铁表面温度高于周围空气露点温度3 以上可以施工，相对湿度大于85%时不能施工。

施工温度10 - 30 ，严禁在雨、雪、雾、霜、露及大风条件下施工。

运输过程中避免碰撞、日晒、雨淋、远离火源，存放于阴凉通风的室内仓库，存储期一年。

施工环境应有良好的通风条件，施工现场严禁烟火。

油漆施工人员必须佩戴好安全防护用具，防止漆雾吸入体内，油漆溅到皮肤后，需用肥皂清洗，必要时找医生处理。