

硅胶粘尼龙热硫化胶水，尼龙粘硅胶胶水

产品名称	硅胶粘尼龙热硫化胶水，尼龙粘硅胶胶水
公司名称	深圳市美邦胶粘剂有限公司
价格	10.00/瓶
规格参数	有效物质:99.99% 粘度:100cps 执行标准:OM
公司地址	深圳市宝安区松岗街道楼岗社区南十巷五号606
联系电话	0755-82596326 18124532970

产品详情

硅胶粘尼龙热硫化胶水，尼龙粘硅胶胶水

一、产品介绍：

M-P-126是一种单组分热硫化胶水，适用于硅胶与塑胶（ABS、PC、PVC、电木、尼龙、铁佛龙、PET、PC+玻璃纤维等）的热硫化粘接。属高温固化型，固化后最终强度较高，胶膜柔韧，耐水，耐介质，耐老化。涂胶后，具有较长的可粘着时间。

二、使用方法：

1. 清洁产品表面的油污及灰尘。
2. 在待粘塑胶表面均匀地涂刷一层胶粘剂（使用时请摇均匀），至溶剂完全挥发后入烤箱100 烘烤
15~20分钟
3. 取出工件冷却至室温，将未硫化之硅橡胶与其贴合，已涂胶的产品可放置1天。
4. 将贴合后的压紧件放入模型中热压成型，硫化温度在200 以内为宜。

（粘接工艺因硅橡胶生胶原料所采用的硫化工艺不同而稍有差别）

三、贮存及注意事项

1. 本品最好于25℃以下低温冷藏保存。
2. 本品含有机溶剂，须按易燃品规则储存，使用时注意通风及防止明火接触。
3. 胶液使用后，应随时盖好，以免溶剂挥发。
4. 涂胶工具可用油画笔，毛刷，刀具，木条等，使用完毕，可浸入甲苯或酯类溶剂中清洗。
5. 本品之有效贮存保质期为8个月，保质期后经检验合格，仍可继续使用。

相关产品：硅胶粘PC热硫化胶水，硅胶粘PET热硫化胶水，硅胶粘电木热硫化胶水