

# 环氧面漆双组份常规色价格行情

产品名称	环氧面漆双组份常规色价格行情
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺运河电厂运煤路西
联系电话	15563179214 17564303214

## 产品详情

### 环氧面漆双组份常规色价格行情

组成：由环氧树脂、颜料及有机溶剂研磨后加入配套固化剂而制成的双组份漆。

特性：光泽高、硬度好、有较好的附着力，耐化学药品性，具有良好的机械性能和耐盐雾性，耐海水、耐溶剂等性能。但是耐候性差，不宜在户外使用。

用途：适用于金属，轻金属表面防腐涂装，也可用于钢结构表面，混凝土表面的涂装。

技术要求：项目 指标

漆膜颜色 符合标准,在色差范围内

细度,um, 20

固体含量% 50-60

柔韧性mm 1

冲击强度,kg · cm 50

硬度 0.5

干燥时间,h 表干 6,实干 24,完全固化7天

耐水性, ( 浸24h ) 允许变白,2h恢复

耐碱性 ( 浸于40%KOH溶液24h ) 无变化

## 施工参考：

- 1、主漆与固化剂分桶包装，施工时按要求配比。
- 2、被涂物表面的油污，水份，灰尘等污物要彻底清理干净、保持清洁干燥。
- 3、底材温度须高于露点3℃以上，当底材温度低于5℃时，漆膜不固化，故不宜施工。
- 4、将甲组份彻底搅匀后，按要求配比加入乙组份充分搅匀，静置熟化30min后，然后加入适量稀释剂调至施工粘度。
- 5、空气喷涂，刷涂均可。
- 6、配兑的油漆必须在6h内用完（25℃）。
- 7、涂装间隔：

底材温度 5-10 15-20 25-30

最短间隔h 36 24 12

- 8、干膜厚度（推荐）70-100um

## 运输、贮存：

- 1、产品在运输时，应防止雨淋、日光曝晒，避免碰撞，并应符合交通部门的有关规定。
- 2、产品应存放在阴凉通风处，防止日光直接照射，并隔绝火源，远离热源的库房内。

安全防护：施工场地应有良好的通风设施，油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等，避免皮肤接触和吸入漆雾。施工现场严禁烟火。