

硅胶粘EVA有弹性食品级胶水

产品名称	硅胶粘EVA有弹性食品级胶水
公司名称	东莞市景大粘合剂有限公司
价格	48.00/支
规格参数	品牌型号:华奇士QIS-5706 包装规格:90ML/支 认证:FDA
公司地址	东莞市大岭山镇颜屋村颜屋路40号二楼
联系电话	0769-82385249 13827250755

产品详情

硅胶粘EVA泡棉用什么胶水，哪有粘硅胶和EVA的食品级胶水，粘硅胶需要透明的胶水、奈高温胶水、百度360推荐用的硅胶胶水、硅胶专用胶水厂家、单组份可常温粘贴复合胶水那里有卖

华奇士QIS-5706硅胶粘硅胶的透明胶水

简述

华奇士QIS-5706硅胶粘硅胶的专业粘合剂.是有机硅树脂合成体、单组份、软硬度好、稍慢表干/定位。产品固化后：透明.防水、奈高低温、奈老化、光泽度高、奈任何有机溶剂的腐蚀。常温固化、易操作，粘接力强，具适合硅胶与铝.硅胶与玻璃.硅胶与硅胶泡棉.硅胶与棉布、硅胶与陶瓷、硅胶与结晶体之间的粘接密封！有做ROSH报告！

技术参数：

外观透明.半流淌 相对密度(g/cm³) 1.05 ~ 1.15

表干时间(min) 10-15 硬度(Shore A) 55 ± 5

剪切粘接强度(Mpa) 3.2 抗拉强度(Mpa)
4.5

绝缘击穿强度(Kv/mm) 25 温度范围() -55 ~ +260

使用方法

被粘材质表面水、灰尘和油污等清理干净

胶水可在产品表面涂成点或线条状,如需要平面胶层状可使用刮板使之分布均匀,在5分钟内将被粘面贴合并适当驰压。胶水会在10-15分钟表干、这时的剥离强度只10%左右.达到100%粘接强度要等24小时后。很小面积的粘接12小时就可以达到100%强度、将被粘好的部件置于空气中让其自然固化,固化过程是一个从表面向内部的固化过程,在24小时以内(25度/55%湿度)胶体固化2~4mm的深度,如果施胶位置较深,尤其是不容易接触到空气的部位,完全固化的时间将会延长,

注意事项 未用完的胶应该给胶管内的空气挤出后立即拧紧盖帽,密封保存。再次使用时,若封口处有少许结皮,将其去除即可,不影响正常使用。胶在贮存过程中,管口部也有可能出现少量的固化现象,将之清除后可正常使用。

贮存及运输: 请贮存阴凉干燥处,常温下可保存8-10月,此类产品属于非危险品,超过保存期限的产品应确认有无异常后还可正常使用。

六、包装方式: 100ml. 330ml 七、保质期: 8-10个月

粘硅胶需要透明的胶水、奈高温胶水、百度360推荐用的硅胶胶水、硅胶专用胶水厂家、单组份可常温粘贴复合胶水那里有卖