

30锌含量环氧富锌底漆一桶价格

产品名称	30锌含量环氧富锌底漆一桶价格
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	15.00/公斤
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

30%锌含量环氧富锌底漆一桶价格

供应环氧富锌防腐底漆 钢结构防腐专用底漆 厂家直销 量大从优

适用范围

环氧富锌底漆主要用于桥梁、港口机械、重型机械、石油开采和矿井设备、埋地管道、水工钢闸门、钢结构厂房、石油储罐外壁、煤气柜外壁、船舶水线以上船壳和甲板等钢结构的重防腐体系作防锈底漆之用。是环氧型中间层漆和环氧面漆的最佳配套底漆。

性能特点

环氧富锌底漆干性快、附着力优、耐冲击性好。漆膜具有阴极保护作用，有着优异的防锈性、耐久性，优良的耐盐雾性、耐油性和耐溶剂性能。

重防腐 环氧富锌底漆

技术指标

试验项目

指标

漆膜颜色与外观

灰色无光

粘度(涂-4)，(s) 不小于 150

25 表干 (h) 0.5

25 实干 (h) 24

25 完全固化 (天)

7

冲击强度 (cm)

50

柔韧性 (mm)

3

附着力，级

1

耐盐水(3%NaCl浸48h)

无变化

物理参数：

漆基：环氧树脂

颜色：棕灰色或灰色

混合比例：漆基/固化剂= 12 : 1 (重量比)

混合使用期：8 h / 20

闪点：25

比重：2.3 kg/L

体积固体含量：49 %

理论涂布量：5~6m²/kg (干膜40微米计)

干燥时间：表干2h，实干1天(完全固化)

重涂间隔：最小1 h，最大7天

漆面：哑光

施工说明：

表面处理：钢铁表面必须清洁干燥，无松散漆层、油脂及其它污垢物。表面喷砂处理至瑞典标准Sa 2.5级，表面粗糙度达到Rugotest标准NO·3 BN9a，涂装前除去尘埃及砂粒。特殊表面处理请向本公司技术部查询。

建议油漆配套：

底漆：环氧富锌底漆涂一遍，参考用量：即5~6m²/kg。

中间漆：环氧中间漆涂一遍，参考用量：即6~8m²/kg。

面漆：氟碳面漆或聚氨酯磁漆两遍。

施工方法：无空气喷涂、刷涂或一般喷涂。

稀释剂：T0220

（最大用量）刷涂：5~10%

无气喷涂：5%

一般喷涂：15%

清洗剂：T0220

注意事项：

- 1.本产品为易燃物品，施工时严禁烟火或带入火种，施工环境须保持良好通风。
- 2.本产品与固化剂应现配现用，固化剂加入后应在2小时内用完。禁忌将剩的油漆倒回原漆中。
- 3.底材温度须高于露点温度3℃以上，气温低于5℃时因漆与固化剂的反应停止，故不宜施工。
- 4.相对湿度不大于85%，遇雨天或环境湿度很大时，应停止施工。
- 5.产品保质期为1年

欢迎各界人士来电详询！联迪人将以热情的服务为您提供优质的产品！让您用低廉的价格买到优质的产品，您无需担心色差问题，因为我们会为您免费寄样。