

# 裂隙注浆用优质注浆料一方重量

产品名称	裂隙注浆用优质注浆料一方重量
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	1800.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 型号:PM 产地:青岛
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

## 产品详情

### PM聚合物水泥注浆料

PM聚合物水泥注浆料是一种以高强度水泥,聚羧酸类超塑化剂,多元矿物质材料为主要改性组分的水泥基灌浆材料,具有流动性好,微膨胀,有一定韧性,与混凝土粘结力强,防腐耐久性的特点,适用于混凝土结构裂缝宽度大于3mm以上裂缝的灌注修补及外包钢加固等。二,性能指标表1聚合物水泥注浆料的性能指标序号

一：检验项目：性能指标 检验方法

1：外观 粉体,无结块 目测

2：凝结时间(h:min) 初凝 1:00 DL/T 5 126-2001 终凝 12:00

3 : 流动度(mm) 初始值 340 GB/T 50448-2008 30min保留值 300

4 : 抗压强度(MPa) 28d 40 DL/T

5 : 126-2001GB50367-20065 抗折强度(MPa) 28d 10

6 : 劈裂抗拉强度(MPa) 28d 5 GB50367-2006附录G

7 : 与混凝土的正拉 粘结强度(MPa) 28d 25,且为混凝土内聚破坏 GB50367-2006附录F

### 三,施工工艺

1,预处理 : 用压缩空气将混凝土裂缝中的灰渣,污染物吹出。

2,埋设灌浆管 : 沿裂缝长度方向每500mm左右埋设一个灌浆管。

3,封缝 : 用无机快速封堵材料或将裂缝表面全部封闭。

4,试压 : 将灌浆管封闭,用0.2~0.3MPa压力做压水或压气试验,观察封缝是否密实,并保持混凝土裂缝面潮湿但缝内无积水。

5,配料 : CGM聚合物水泥注浆料的质量配比为 : 聚合物水泥注浆料 水=10(25~28)。采用强制式搅拌机或改装的冲击电钻

进行搅拌,搅拌均匀后使用。拌制好的浆料应色泽均匀,无粉团,沉淀,花白料,泌水等,且流动性符合注浆稠度要求。注浆料配制后,应立即使用,以免凝固。

6,注浆 : 将拌好的注浆料装入专用压力注浆罐,采用0.3MPa左右的压力将浆料连续注入裂

缝。竖向裂缝应逐个从下而上一个个灌浆咀注浆,注满的灌浆咀立即封闭。注浆过程应注意排除裂缝中的空气,后一个灌浆管为排气孔,不得堵死,以免影响空气排放。

7,养护：注浆结束后,注浆部位应维持水养护7d以上。

四,包装,贮存,运输 本产品采用双组份包装,采用复合牛皮纸袋包装,40Kg/袋。本产品应贮存在干燥,清洁的库房内,注意防潮,防止日晒雨淋,贮存温度宜为5~35 。自生产之日起,有效贮存期为6个月。