

腻子涂膜涂刮器

产品名称	腻子涂膜涂刮器
公司名称	肥城佳贝尔仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	肥城市凤山大街87号
联系电话	18605388487 13695385185

产品详情

QNG腻子涂刮器是根据GB1727《漆膜一般制备法》中的涂刮法设计制造的。腻子涂刮器适用于在各种底材（马口铁板、钢板、铝板）上均匀地制备腻子涂膜及厚漆涂膜，以备测定漆膜的一般性能。

结构及工作原理：

1、结构：

腻子涂刮器由底板、膜框及刮刀组成。在底板上有一个弹簧压紧柱，以固定膜框制备涂膜。

2.工作原理：

在底板上固定住标准后，用刮刀从上到下用力压刮在模板厚度下行程的均匀腻子膜厚，腻子涂刮器的标准模板有三种不同的厚度（ 1 ± 0.05 0.7 ± 0.035 0.5 ± 0.03 ）按产品标准要求的腻子厚度可供选择，由于涂料中固体成分不同，由湿膜成为干膜的时候，形成的干膜厚度亦不同，因而在选择使用标准厚度膜框时应充分考虑这一点。

操作及使用方法：

1.底板的表面处理：

马口铁或钢板均先用0号砂布或200号水砂纸用打板机或手工沿纵向往复打磨除锈去掉镀锡层，以溶剂（200号油漆溶剂油或二甲苯）清洗后擦干净使用。铝板用溶剂清洗之，擦干使用。

2.向上提拉并90度旋转腻子涂刮器上的二个压紧柱，将地板放于腻子涂刮器底座上，按产品标准要求的腻子厚度选用标准膜框并放置其上后分别旋转二个压紧柱，将标准模板压紧。

3.用从属刮刀擦均匀地由上而下的图挂在底材上使其成为平整的腻子涂膜。

4.旋转并提拉二个压紧柱后，取下标准模板将涂油腻子的样板平放在恒温恒湿处或鼓风干燥箱内干燥（

干燥条件按产品标准规定) 恒温恒湿条件：温度 25 ± 1 涂刮器，相对湿度 $65 \pm 5\%$ 。

维护与校正、保管：

仪器应放在干燥的地方，以防止腐蚀、损坏仪器。

本仪器在满足存放条件并正常使用情况下，若发生损坏施行“三保”，并免费保修一年。

标准模板：

由于金属刮刀在标准模板上长期涂刮，产生磨损，致使厚度产生改变，所以定期请定期校对标准膜框的厚度，若超过其公差要求，则应予以更换，长期不用涂防护油以防腐蚀，用完后用汽油或溶剂进行清洗洁净。