

24KG丙烯酸聚氨酯面漆市场价格

产品名称	24KG丙烯酸聚氨酯面漆市场价格
公司名称	南京安昱智能科技有限公司
价格	28.00/kg
规格参数	品牌:联迪 产地:山东济宁 规格:24kg
公司地址	南京市建邺区新安江街99号327室
联系电话	13337807957 17662208132

产品详情

24KG丙烯酸聚氨酯面漆市场价格

出价格咨询：

【山东联迪漆业有限公司】销售部：【全国诚招代理】

17662208132/15865370699 王经理

微信：15865370699 QQ：2951389797

注：业务繁忙，推销人员勿扰！

组成

由羟基丙烯酸树脂、颜料、助剂等组成的双组分各色面漆。分为甲乙两组分。乙组份为面漆固化剂。

特性

- 1、光泽度高，表面光滑美观，具有优越的附着性、硬度及耐磨性。
- 2、耐候性特佳，经久不变色，不失光。
- 3、耐药品性非常优良，不易受酸、碱、油脂、溶剂及盐类等腐蚀性物质的侵蚀

用途

车辆、钢结构面涂、船舶、木制品及金属、塑钢、仪表壳体等表面的装饰及防腐。

技术指标

检验项目 技术指标 试验方法

容器中的物料状态 无异物、硬块、易搅起的均匀液体

颜色 可根据客户提供样板调制

细度 / μm 20 GB/T1724-79

贮存稳定性 / 级, 沉淀 8 GB/T6753-3

附着力 / 级 1 GB/T1720-79

硬度 2H GB/T6739-1996

柔韧性 /mm, 1 GB/T1731-93

光泽 (60%), 95 GB/T1743-89

杯突试验 /mm, 3 GB/T9753

耐水性 (240h) 不起泡, 不起皱, 不脱落, 允许轻落变色、失光。 GB/T1733-93

耐汽油性 (4h) 不起泡, 不起皱、不脱落, 允许轻微变色 GB/T1734-93

耐温变性 / 级, 2 按规定制备好漆膜后放入 $90 \pm$ 恒温箱中 240h 取出, 室温下放置 0.5h 后测试 2mm 划格试验。

耐候性 (广州地区 24 个月) 应无明显龟裂, 允许轻微变色, 抛光后失光率 30% GB/T1765-89

人工加速老化 (800h) 应无明显龟裂, 允许轻微变色, 抛光后失光率 30% GB/T-1865-89

鲜映性 (GD) 0.6-0.8 以鲜映性测定仪定之

加严指标

检验项目 指标

遮盖力 (黄色) 理论涂布值 100g/m² 9.0m²/L-10m²/L

粘度 (涂-4) 25 ± 1 S 80-120

干燥时间 表干 min 20

实干 h 24

固含量 % 58

漆膜厚度 湿膜 70-110 μm

干膜30-50um

稀释剂：聚氨酯专用稀料。

适用底漆；环氧、聚氨酯系列所有底漆、结构漆、二道浆

涂装方法；刷涂、喷涂、静电喷涂。

使用方法

1. 主剂与固化剂必须按规定的比例均匀调合，主剂使用前应搅拌均匀。
2. 混合比：主剂：固化剂：稀释剂=5:1：适量(10-25%)
3. 因有可使用时间限制(混合后25-4小时)，主剂与固化剂混合后，必须在可用时间内用完。
4. 被涂物表面上水分、油脂、灰尘等附着物应清除干净。
5. 稀释时应使用专用稀释剂，以防气泡或针孔的发生。
6. 固化剂因与空气中水份反应产生气泡与胶化，必须将桶盖紧，防与空气中水份接触。
7. 一次喷涂厚度超过50um极易产生气泡，施工时应做有效控制，配漆严禁与水、酸、物质接触，以免影响产品质量及过早胶化。
8. 涂装时间：最少6小时，最多5天(25℃)，湿膜25分钟。
9. 涂装器具用完后，应立即洗净，以免发生硬化胶固，造成器具极废。
10. 理论涂布量：100g/m² 9.0m²/L-10m²/L
11. 备注：油漆实际涂布量依被涂物的形状大小、工作环境而改变，一般损失因素为手刷为理论涂布量的1.4倍，喷涂为理论涂布量的1.7倍。

包装规格

甲组分 20kg/桶

乙组分 4kg/桶

溶剂 14kg/桶

运输与储存

- 1、产品在运输时，应防止雨淋、日光曝晒，避免碰撞，并应符合交通部门的有关规定。
- 2、产品应存放在阴凉通风处，防止日光直接照射，并隔绝火源，远离热源的库房内。