

环氧树脂面漆使用方法与价格

产品名称	环氧树脂面漆使用方法与价格
公司名称	南京安昱智能科技有限公司
价格	21.00/kg
规格参数	品牌:联迪 产地:济宁 规格:24kg/组
公司地址	南京市建邺区新安江街99号327室
联系电话	13337807957 17662208132

产品详情

环氧树脂面漆使用方法与价格

概述

环氧树脂面漆，环氧树脂面漆方法，环氧树脂面漆价格

厂家技术服务热线17662208132王经理

各色环氧树脂面漆，环氧磁漆

环氧磁漆产品特点：

环氧磁漆为甲、乙两组份，甲组份是由环氧树脂，各种颜料，助剂等经研磨调制而成，乙组份为胺类固化剂。该漆漆膜坚硬，机械性能好，附着力强，具有优良的耐各种矿物及海水、化学品性能。

二、环氧磁漆应用范围：

该漆可做高档防腐面漆及地坪和墙壁防腐。

三、技术要求：

1、颜色 各色

2、闪点 甲组份28 乙组份 25

3、干燥时间25 表干 1小时 实干 24小时 完全固化 7天

- 4、配比(重量比) 面漆 甲:乙 = 4 : 1
- 5、漆膜厚度 湿膜 80微米，干膜约 40微米
- 6、理论用漆量 面漆约120g/m² 厚浆型250g/m²
- 7、涂装间隔时间25 1~3天
- 8、适用期 混合均匀后静置30分钟，6小时内用完
- 9、建议涂刷道数 2道 干膜约80微米
- 10、稀释剂 环氧漆稀释剂
- 11、前道漆配套 环氧系列防锈漆及中层漆
- 12、涂装方式 可根据不同情况选择刷涂、滚涂、无空气高压喷涂。

四、环氧磁漆表面处理、施工条件及安全贮运：

- 1、被涂物表面漆膜完好，无水、油污、灰尘等，底漆如超过间隔期限，应进行拉毛处理。
- 2、钢铁表面温度高于周围空气露点温度3 以上可以施工，相对湿度大于85%时不能施工。施工温度10 - 30 ，严禁在雨、雪、雾、霜、露及大风条件下施工。
- 3、运输过程中避免碰撞、日晒、雨淋、远离火源，存放于阴凉通风的室内仓库，存储期一年（超过存储期，经检验合格仍可使用）。