

山东氟碳面漆生产厂家、价格行情

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 山东氟碳面漆生产厂家、价格行情 |
| 公司名称 | 山东奥辉漆业集团有限公司 |
| 价格 | 50.00/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:奥辉 规格:20kg 产地:山东济宁 |
| 公司地址 | 山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号 |
| 联系电话 | 15563179214 15563179214 |

产品详情

山东氟碳面漆生产厂家、价格行情

主要组成

该产品是以氟碳树脂,颜料,助剂和溶剂等组成的漆料为羟基组份,以脂肪族异氰酸酯为另一组份的双组份自干涂料。

主要特性

耐候性能优异；

漆膜装饰性能好（丰满光亮,硬度高）；

耐化学品性能好；

保光,保色性能优良；

高附着力,良好的机械性能。

主要用途

用于各类交通车辆,工程机械,住宅及其它表面要求装饰的物件,特别适合于户外使用。

技术指标

漆膜外观：漆膜平整光滑,颜色符合标准样板

细 度： 20 μ m

干燥时间：标准厚度单涂层,25℃ ,

表干 2h,实干 48h

光 泽：(60°) 亮光： 90° ,

哑光：商定(20° ~ 80°)

铅笔硬度： HB

附着力： 1(划格法,级)

杯突试验： 4mm

弯曲实验： 2mm

耐水性：240h

耐汽油性：24h

耐侯性：人工加速老化 1000h ;

失光 1,粉化 1

包装规格

20千克/厅。

基本参数

配 比：漆料：H-11固化剂=10：1(重量比)

施工时限：8h,(25℃)

理论用量：200~250g/m²

建议涂装道数

涂装二道(wet by wet),

干膜厚度 55 ± 5 μ m

配套用漆

H53-86环氧底漆,

FS2000各色氟碳底漆。

表面处理

涂漆基面要达到牢固洁净,无油污,灰尘等所有污物,涂抹基面无酸,碱或水分凝结,对固化已久的聚氨酯面漆,应用砂纸打毛后,方能涂装后道面漆。

涂装方法

无气喷涂：稀释剂：XLZ氟碳稀释剂

稀释率：0~15%（以漆料重量计）

喷嘴口径：约0.4~0.5mm

喷出压力：15~20Mpa

空气喷涂：稀释剂：XLZ氟碳漆稀释剂

稀释率：20~50%（以漆料重量计）

喷嘴口径：约1.8~2.5mm

喷出压力：0.3~0.5Mpa

滚涂/刷涂：稀释剂：XLZ氟碳漆稀释剂

稀释率：0~20%（以漆料重量计）

储存期限

存放于阴凉,干燥,通风处,漆料一年,固化剂六个月。

注意事项

- 1.施工前先阅读使用说明；
- 2.用前将漆料与固化剂按要求配比调好,用多少配多少,搅拌均匀后使用,8小时内用完；
- 3.施工过程保持干燥清洁,严禁与水,酸,醇,碱等接触；配漆后固化剂包装桶必须盖严,以免胶凝；
- 4.施工及干燥期间,相对湿度不得大于85%,本产品涂装后须7天后才能交付使用。