

聚氨酯面漆产品标准参数及价格

产品名称	聚氨酯面漆产品标准参数及价格
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	23.00/公斤
规格参数	品牌:奥辉 规格:20kg 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

聚氨酯面漆产品标准参数及价格

聚氨酯面漆

聚氨酯面漆为双罐装，甲组份为主漆，乙组份固化剂。聚氨酯面漆附着力好，耐磨，抗化学品和抗溶剂性能佳。高光或哑光，丰满度好，保光性好。聚氨酯面漆适用于户内环境条件下各种机械设备和钢结构的高性能装饰防护面漆，聚氨酯面漆可用于机床、设备、零件、钢铁等装饰涂装。

主要特性

聚氨酯漆具有极好的丰满度和光泽，耐磨性和抗冲击特性优异，聚氨酯漆与环氧类底漆附着力较好，漆膜抗化学药品性、耐溶剂性强，对工件设施具有非常好的装饰性。

设计用途

聚氨酯漆可用于室内环境的装饰防护。适用于机床、设备、仪器、机械、钢结构等表面装饰，配套环氧底漆、中涂漆等达到较好的涂装质量。

涂料参数

包装规格：20+5kg/组 | 施工温度：5 -40 | 光泽：有光 | 颜色/色号：各色 |
体积固体含量：49% | 理论涂布率：0.122千克/平方米/50微米 |
涂膜厚度：干膜：30-50微米/道；湿膜：61-103微米/道 | 闪点：23 以上 | 表干：1h |

实干：24h | 混合比率：4:1 | 储存时间：自生产日起，12个月

施工工艺

施工方法：无气喷涂、有气喷涂、辊涂、刷涂

稀释剂：聚氨酯漆专用稀释剂

混合使用时间：8h（5℃）；5h（20℃）；3h（30℃）

喷孔：0.43mm-0.53mm（无气喷涂）

喷出压力：10-15MPa（无气喷涂）

重涂间隔：24h（10℃）；16h（20℃）；12h（30℃）

表面处理：被涂的钢铁表面，必须彻底清除油污、氧化皮、铁锈、旧涂层等，可采取抛丸或喷砂方法，达瑞典除锈标准Sa2.5级，粗糙度达30-70 μm；也可采用手工除锈方法，达瑞典除锈标准ST3级，粗糙度达30-70 μm。

施工条件：基材表面温度高于露点3℃，相对湿度低于85%，大风雨雪天气不宜施工

安全事项

避免接触皮肤和眼睛；

油漆接触到皮肤，应用温水或者适当的清洗剂清洗。油漆接触到眼睛，应用大量水冲洗并立即就医。

保证良好的通风。

涂料中含有可燃物质，请远离火花并禁止在临近地区吸烟。

现场遵守一切健康安全规定。